



MAALATTUJEN JA PINNOITETTUJEN BETONIPINTOJEN YLEISIÄ HUOLTO-, HOITO- JA TARKASTUSOHJEITA

Betonirakenteissa käytettävät pinnoitteet ja suojamaalit vaativat maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi tilaajalta tiettyjä tarkastus-, puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

Maalattu pinta tulee välittömästi puhdistaa, mikäli pintaan tarttuu likaa tai tulee roiskeita. Pintoihin tulevat kolhut on myös paikattava välittömästi, sillä vauriot saattavat laajentua betonin sisälle pääsevän kosteuden seurauksena.

Pysyviä jälkiä tai vaurioita saattavat aiheuttaa myös seuraavat asiat:

- kaikki kuumat tai palavat esineet (esim. kynttilä ja tupakka)
- kaikki mekaaniset iskut (esim. auraskalusto)
- voimakkaat kemikaalit (esim. jään poistoon tarkoitettu suola)
- ruostuvat metalliesineet

PESU

Pintojen pesussa huomioitavia seikkoja

- maalityypistä sekä liasta riippuen pesuun saattaa riittää pelkkä haalea vesi sekä pehmeä harja
- pesuaineita käytettäessä niiden tulisi olla ph-arvoltaan neutraaleja
- pesuun ei saa käyttää mitään liuotteellisia tai valkaisevia pesuaineita
- pesuun ei myöskään saa käyttää mitään hankausaineita sisältäviä pesuaineita, eikä kovia harjoja tai muita voimakkaasti hankaavia pesuvälineitä
- pesuainetta valittaessa tulee ottaa huomioon myös maalityypin huokoisuus
- pesupaineen voimakkuus tulee huomioida kyseisen maalin tai pinnoitteen sallituissa rajoissa ja kohdekohtaisesti kokeilla, ohjeelliset arvot:
 - julkisivumaalit: pesupaine max. 80 bar, veden lämpötila max. +70 °C, suuttimen etäisyys pinnasta minimi 300 mm
 - silikonihartsipinnoite: pesupaine max. 30 bar, veden lämpötila max. +60 °C, suuttimen etäisyys pinnasta minimi 300 mm
- töherryksen poisto lähes poikkeuksetta vahingoittaa maali/pinnoitepintaa, erottuen värin haalistumisena, joka vaatii huoltomaalauksen yhtenäisen alueen yli
- töherryssuoja-aineen toimittajan tulee vastata tuotteensa sopivuudesta eri alustoille sekä huomioida puhdistuksessa sopivat työmenetelmät.
- tämän vuoksi on suositeltavampaa, poistaa töherrykset sallituissa rajoissa ja tehdä huoltomaalaus töherryksen yli (pyydä tarkemmat ohjeet neuvonnastamme).

TARKASTUS JA HUOLTO

Pintojen kunto on tarkastettava säännöllisin väliajoin

Maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi tulisi säännöllisesti tarkastaa, huoltaa ja tarvittaessa korjata seuraavat viat ja puutteet:

- mahdolliset saumat ja tiivistykset ympäröiviin rakenteisiin tulee korjata välittömästi mikäli niissä havaitaan vaurioita
- mekaanisista iskuista aiheutuneet kolot tulisi korjata välittömästi
- talviaikaan lumia ei saa kinostaa rakenteita vasten
- jos pintoja joudutaan maalaamaan uudestaan suosittelemme yhteydenottoa alueen tekniseen neuvontaamme, joka antaa tiedon soveltuvasta tuotteesta

Sto Finexter Oy:n antamat neuvot, ohjeet ja suositukset on annettu edellyttäen, että tuotteen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa tilanteen vaatimaa huolellisuutta noudattaen.

Ylläannetut neuvot ja ohjeet ovat yleisluonteisia, ja ne on annettu tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö normaalioloissa huomioonottaen.

Neuvot ja ohjeet eivät merkitse Sto Finexter Oy:n takuuta tuotteen sopivuudesta johonkin määrättyyn tilaan tai erityiseen käyttötarkoitukseen, eikä niistä muutoinkaan ole johdettavissa mitään oikeudellista vastuuta.

Ohjeet ja neuvot eivät vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen tai toimenpiteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa.

Kaikkiin tilauksiimme ja toimituksiimme sovelletaan voimassaolevia myynti- ja toimitusehtojamme.

Pinnoitteen vaurioituessa ja/tai teknisissä kysymyksissä pyydämme teitä ottamaan yhteyttä seuraaviin numeroihin:

Tampere	puh. 0201 104 729
Helsinki	puh. 0201 104 728
Turku	puh. 0201 104 730