

HUOLTO-OHJE STO EASY-TO-CLEAN EI-UHRAUTUVA TÖHERRYSSUOJAPINNOITUS

Betonirakenteissa käytettävät pinnoitteet ja suojamaalit vaativat maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi tilaajalta tiettyjä tarkastus-, puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä.

KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA

Maalattu pinta tulee välittömästi puhdistaa, mikäli pintaan ilmestyy töherryksiä. Töherrysten määrä yleensä lisääntyy pinnoilla, mikäli asiaan ei puututa heti. Pintoihin tulevat kolhut on myös paikattava välittömästi, sillä vauriot saattavat laajentua betonin sisälle pääsevän kosteuden seurauksena.

TÖHRYJEN PUHDISTUS

Pintojen puhdistuksessa huomioitavia seikkoja

- tuoteyhdistelmä on testattu SILKO-ohjeiden mukaisesti puhdistuen pinnat käyttäen sekä puhdistusaineita, että korkeapainepesua
- töhryjen maalityypistä riippuen usein on tarpeen kokeilla erilaisia puhdistusaineita ja tällöin kokeilla ensin pienellä koealueella
- tavanomaisimmat maalitahrat irtoavat sitruunahappopohjaisella puhdistusaineella esim. StoGraffiti Stripper ja pienehköjä tahroja voidaan poistaa rätillä pyyhkimällä.
- isommilla alueilla puhdistusaineen annetaan vaikuttaa jonkin aikaa ennen korkeapainepesua
- pesupaine ei saa ylittää 140 baria
- pesuveden lämpötila enintään +80 °C
- pesusuuttimen etäisyys pinnasta minimi 100 mm
- pesuun ei myöskään saa käyttää mitään hankausaineita sisältäviä pesuaineita, eikä kovia harjoja tai muita voimakkaasti hankaavia pesuvälineitä
- pohjuste on tarkoituksella sävytetty eri sävyyn, jotta mahdolliset vauriot voidaan havaita ajoissa ja tehdä korjaukset valmistajan ohjeiden mukaisesti
- suojapinnoitus kestää useita puhdistuskertoja noudatettaessa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä valmistajan ohjeita sallituista rajoista
- erityisen paljon töhryille alttiilla alueilla, pinnan suojausta voidaan parantaa ja puhdistusta helpottaa, laittamalla töhrynsuojavaha esim. StoCryl Wax aina puhdistuksen jälkeen pinnalle

TARKASTUS JA HUOLTO

Pintojen kunto on tarkastettava säännöllisin väliajoin

Maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi tulisi säännöllisesti tarkastaa, huoltaa ja korjata seuraavat viat ja puutteet:

- mahdolliset saumat ja tiivistykset ympäröiviin rakenteisiin tulee korjata välittömästi mikäli niissä havaitaan vaurioita
- mekaanisista iskuista aiheutuneet kolot tulisi korjata välittömästi
- talviaikaan lumia ei saa kinostaa rakenteita vasten
- sulatus- ja sadevedet eivät saa seistä pinnoitettua seinää vasten
- jos pintoja joudutaan maalaamaan uudestaan suosittelemme yhteydenottoa alueen tekniseen neuvontaamme, joka antaa tiedon oikeista työtavoista ja tuotteista

Sto Finexter Oy:n antamat neuvot, ohjeet ja suositukset on annettu edellyttäen, että tuotteen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa tilanteen vaatimaa huolellisuutta noudattaen.

Ylläannetut neuvot ja ohjeet ovat yleisluonteisia, ja ne on annettu tuotteen ennakoitavissa oleva käyttö normaalioloissa huomioonottaen.

Neuvot ja ohjeet eivät merkitse Sto Finexter Oy:n takuuta tuotteen sopivuudesta johonkin määrättyyn tilaan tai erityiseen käyttötarkoitukseen, eikä niistä muutoinkaan ole johdettavissa mitään oikeudellista vastuuta.

Ohjeet ja neuvot eivät vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen tai toimenpiteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa.

Kaikkiin tilauksiimme ja toimituksiimme sovelletaan voimassaolevia myynti- ja toimitusehtojamme.

Pinnoitteen vaurioituessa ja/tai teknisissä kysymyksissä pyydämme teitä ottamaan yhteyttä seuraaviin paikallisiin toimipisteisiimme:

Sto Finexter Oy
Suokallionkiua 8 G
01740 Vantaa
Puh 0201 104 728

Sto Finexter Oy
Aunankorvenkatu 2
33840 Tampere
Puh 0201 104 729

Sto Finexter Oy
Niitunniskantie 18 A
20320 Turku
Puh 0201 104 730

asiakaspalvelu@sto.com

www.sto.fi