

StoConcrete Repair Wet TS

Järjestelmä betonirakenteiden paikkaukseen ja betoniterästen suojaukseen

Järjestelmän edut

- korroosionsuoja saatavissa järjestelmää käytettäessä
- tasoituslaasti käytettävissä järjestelmässä
- levitys myös dynaamisella rasituksella
- pölyä vähän ruskutuksen aikana

Yleistä StoConcrete Repair Wet TS

Käyttö	• betonin korjauslaasti märkäruiskutusmenetelmässä • betoniteräksen passiivisuuden palauttamiseen
Alusta	• betoni, teräsbetoni, jännebetoni
Kestävyys	• hyvä karbonatisoitumisen kestävyys EN 1504-3 mukaan • kapillaarinen vedenimukyky vähäinen EN 1504-3 mukaan
Säänkestävyys	• hyvä lämpötilan vaihteluiden kestävyys (myrskysateen aiheuttama rasitus, jäätymis-/sulamisrasitus, kuivan lämmön aiheuttama lämpötilan vaihtelurasitus) EN 1504-3 mukaan
Muita ominaisuuksia	• korjauslaasti, vaatimusluokka R4 EN 1504-3 mukaan
Materiaalin käyttö	• märkäruiskutusmenetelmä
Hyväksynnit/standardit	EN 1504-3 periaate 3, 4, 7 menetelmä 3.3, 4.4, 7.1 ja 7.2



1 alusta betonista
2 korroosionsuojaus
3 korjauslaasti

Järjestelmäkuvaus StoConcrete Repair Wet TS

Alusta	Betoni, teräsbetoni
Korroosionsuoja	StoCrete TK (paljastetut betoniteräkset)
Korjauslaasti	StoCrete TS 200 S
Tasoituslaasti (tarvittaessa)	StoCrete TS 200 S