

HUOLTO – OHJE StoSuperlit

Koskee Sto Finexter Oy:n toimittamaa luonnonkivipinnoitetta läpikuultavalla sideaineella

Käsittely / ympäristötietoa

Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote.

Käyttö / materiaalin levitys

Katso tuotteen tekninen tietolehti.

Huolto

Pinta kuluu sateen, tuulen, auringon vaikutuksesta ja sitä pitää huoltaa tarpeen mukaan. Julkisivut voivat altistua myös levä- ja homesienikasvustolle, jotka pitää tarvittaessa poistaa.

Puhdistus

Käytä BIOkleen Julkisivupesu ECO pesuainetta julkisivun pesuun. Vaikeasti likaantuneet pinnat, tai uudelleen maalattaessa, ohennetaan vedellä suhteessa 1:10. Vähemmän likaantuneet pinnat/huoltopesu ohennetaan vedellä suhteessa 1:30.

Yleistä pinnoitteen puhdistamisesta

Puhdistusaineen levittämisen jälkeen julkisivu pestään painepesurilla. Paine sopeutetaan alustaan, kuitenkin enintään 30 bar. Vesisuihku suunnataan kohtisuoraan alustaan, mutta ei suoraan liitoskohtiin esim. ikkunapieliin. Suuttimen ja seinän välinen etäisyys pitää olla yli 30 cm. Kuuma vesi tehostaa vaikutusta.

Ennen julkisivun pesua tulee tehdä testi rajoitetulle alueelle, jotta julkisivumateriaali ei muuta väriä tai ulkonäköä.

Vaurioiden korjaus

Merkitse vauriokohta rajaamalla se teipillä. Alue pitää olla neliön muotoinen, jossa vauriokohta jää teipatun alueen sisäpuolelle. Vaurioitunut pinnoite poistetaan rajatun alueen sisäpuolella mekaanisesti kiinteään ehjään alustaan asti.

Esikäsitelty pinta pohjustetaan Sto Primer primerilla. Primer sävytetään samaan sävyyn kuin päälle tuleva pinnoite.

Primerin kuivuttua lopullinen pinnoitus tehdään StoSuperlit luonnonkivipinnoitteella joka on mahdollisimman samanlainen ympäröivän pinnan kanssa. Tuote levitetään tasaisesti ruostumattomalla teräslastalla tasaiseksi kerrospaksuuteen, joka vastaa noin kaksinkertaista raekokoa siten, että alusta juuri ja juuri peittyy. Tarvittaessa pinta tasoitetaan heti ruostumattomalla teräslastalla tai muovilastalla.

Ota huomioon, että osittaisten pintojen korjaus tulee aina näkymään struktuuri- ja/tai värisävyeroina. Jos halutaan varmistua, että korjauskohta ei näy, tulee koko seinäala pitää käsitellä luonnolliseen rajakohtaan esim. nurkkaan saakka

Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä Sto Finexter Oy:n henkilökuntaan.

Lisätietoja

Sto Finexter Oy
p. 0201 104 728
asiakaspalvelu@sto.com