

HUOLTO – OHJE pinnoitteelle

Koskee Sto Finexter Oy:n toimittamaa läpivärjättyä pinnoitetta

Käsittely / ympäristötietoa

Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote.

Käyttö / materiaalin levitys

Katso tuotteen tekninen tietolehti.

Huolto

Pinta kuluu sateen, tuulen, auringon vaikutuksesta ja sitä pitää huoltaa tarpeen mukaan. Julkisivut voivat altistua myös levä- ja homesienikasvustolle, jotka pitää tarvittaessa poistaa.

Puhdistus

Käytä BIOkleen Julkisivupesu ECO pesuainetta julkisivun pesuun. Vaikeasti likaantuneet pinnat, tai uudelleen maalattaessa, ohennetaan vedellä suhteessa 1:10. Vähemmän likaantuneet pinnat/huoltopesu ohennetaan vedellä suhteessa 1:30.

Yleistä pinnoitteen puhdistamisesta

Puhdistusaineen levittämisen jälkeen julkisivu pestään painepesurilla. Paine sopeutetaan alustaan, kuitenkin enintään 30 bar. Vesisuihku suunnataan kohtisuoraan alustaan, mutta ei suoraan liitoskohtiin esim. ikkunapieliin. Suuttimen ja seinän välinen etäisyys pitää olla yli 30 cm.

Maalaus

Huoltomaalauksessa liituuntuvat ja/tai imevät alustat pohjustetaan tarkoitukseen sopivalla pohjustusaineella ja sen jälkeen maalataan alustaan soveltuvalla maalilla.

Parhaan suojan saavuttamiseksi levä/homesienikasvustoa vastaan suositellaan maalia, joka sisältää kalvonmuodostajalisäainetta.

Graffitin/töhryn poistamiseen suositellaan päällemaalausta. Tee koepinta ja tarkista että graffiti/ töhry ei näy läpi. Jos näkyy, StoPrim Isol pohjustusaine tulee levittää graffitin/töhryn päälle ennen päällemaalausta. Myös Sto Maalinpoistoaine F 245:ttä voidaan käyttää ennen päällemaalausta. Jos olemassa oleva maali on mineraalista, graffiti/töhry poistetaan ennen päällemaalausta.

Jos julkisivun pinta on tehostepinnoitetta, luonnonkiveä tai vastaavaa, päällemaalaus tulee muuttamaan ulkonäköä.

Kysy Sto-edustajalta neuvoa sopivan maalin valintaan.

Vaurioiden korjaus

Vaurioiden korjaamisessa tulee käyttää samaa materiaalia ja käsittelytapaa kuin aikaisemmin on käytetty. Korjauksissa ota yhteyttä työn tehneeseen yritykseen.

Työn tehnyt yritys täyttää:**Projektin nimi ja osoite:**

.....

Työn tehnyt yritys

Yritys:

.....

Yhteyshenkilö:

.....

Osoite

.....

Puhelin

.....

E-mail:

.....

Päivämäärä:

.....

Käytetyt Sto-tuotteet ja väri numerot:

Julkisivupinnoite	Väri numero

--	--

Lisätietoja antaa

Sto Finexter Oy

p. 0201 104 728

asiakaspalvelu@sto.com