

StoConcrete Repair Classic GM

Betonirakenteiden paikkausjärjestelmä

Järjestelmän edut

- tuore laasti on hyvin muotoiltavissa
- hyvät työstöominaisuudet alapuolisilla pinnoilla
- tartuntalaasti ei ole välttämätön
- alhainen kimmokerroin
- mineraalinen korroosionsuoja saatavissa järjestelmää käytettäessä
- tasoituslaasti käytettävissä järjestelmässä



- 1 alusta betonista
2 korroosionsuoja (ei kuvattu)
3 korjauslaasti
4 tasoituslaasti

Yleistä StoConcrete Repair Classic GM

Käyttö	• betonin korjauslaasti • paikallisesti, koko pinnalle ja reunojen muotoiluun
Alusta	• betoni, teräsbetoni
Kestävyys	• kapillaarinen vedenimukyky vähäinen EN 1504-3 mukaan
Säänkestävyys	• hyvä lämpötilan vaihteluiden kestävyys (myrskysateen aiheuttama rasitus, jäätymis-/sulamisrasitus, kuivan lämmön aiheuttama lämpötilan vaihtelurasitus) EN 1504-3 mukaan
Tartuntavetolujuus	• $\geq 0,8$ MPa EN 1542 mukaan
Muita ominaisuuksia	• korjauslaasti, vaatimusluokka R3 EN 1504-3 mukaan
Erilaisia suunnittelu- ja muotoilumahdollisuuksia	• pinnoitus värillisellä pinnoitusjärjestelmällä (tarvittaessa) • tasoituslaastin levitys (tarvittaessa)
Paljon värisävyjä	• riippuu valitusta pinnoitteesta
Materiaalin käyttö	• laastin levitys käsin • laastin levitys märkäruiskumenetelmällä
Hyväksynyt/standardit	EN 1504-3 periaate 3, 7 menetelmä 3.1, 3.3, 7.1 ja 7.2

Järjestelmäkuvaus StoConcrete Repair Classic GM

