

Tekninen tietolehti

Sto-Cement I 52,5 R

Portlandsementti



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- testattu käytettäväksi myös yhdessä StoFlexylin kanssa

Ominaisuudet

- Portlandsementti CEM I 52,5 R

Ulkonäkö

- harmaasementti

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Puristuslujuus (28 vrk)	DIN EN 197-1	≥ 52,5 N/mm ²	
Kovettumisen alkaminen	DIN EN 197-1	≥ 45 min	
Venymä	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +30 °C

Sekoitusuhde

StoFlexyl / Sto-Cement I 52,5 R = 1,0 : 1,0 paino-osaa

Materiaalin valmistelu

Sto-Cement I 52,5 R yllä mainitussa sekoitusuhdeessa. Sekoita sekoittimella tasalaatuisiksi. Ohennetaan vedellä sopivan koostumuksen saavuttamiseksi.

Käyttötapa

Katso tekninen tietolehti StoFlexyl

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Kuivumisaika riippuu lämpötilasta, tuulesta ja suhteellisesta ilmankosteudesta. Epäedullisissa sääolosuhteissa on käsittelyssä oleva tai vasta valmistunut julkisivupinta aina suojattava sopivilla suojatoimenpiteillä (esim. suojaus sateelta ja auringonvalolta)

Ilman ja alustan lämpötila +20 °C ja 65 % suhteellinen ilmankosteus:
Pinta voidaan jatkokäsitellä aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.

Ohjeet, suositukset,

Lisää työohjeita löytyy järjestelmään liittyvässä työohjeessa.

Tekninen tietolehti

Sto-Cement I 52,5 R

erityistietoja, muuta

Toimitus	
Värisävy	Harmaa
Pakkaus	Säkki
Varastointi	
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäätyä.
Merkintä	
Tuoteryhmä	Sementti
Koostumus	Sementti
Turvallisuus	Tuote on merkintävelvollinen. Käyttöturvallisuustiedote annetaan ensimmäisen ostokerran yhteydessä / voidaan tulostaa www.sto.fi Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet.
Lisätietoja	

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi