

Tekninen tietolehti

Sto-Saumantäyttöaine RSC

Saumausmassa tuulettuville julkisivuille, stabiili



Ominaisuudet

- Käyttö**
- ulkokäyttöön
 - StoVentec julkisivulevyjen välissä olevien suunnittelemattomien saumojen tiivistämiseen
 - sauman leveys: 3-6 mm

- Ominaisuudet**
- yksikomponenttinen
 - elastinen
 - kovettuu nopeasti
 - ei sisällä silikonia
 - liuotinaineeton
 - helppo levittää

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys		1,40 g/cm ³	
Lämpötilan kestävyys		-40 - 90 °C	
Sallittu kokonaismuodonmuutos	DIN EN ISO 10563	≤ 7 %	
Shore A-kovuus	DIN 53505-D/EN ISO 868	50	

Ilmoitettut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

- Vaativuudet**
- Alustan pitää olla tasainen, kestävä, kuiva, puhdas eikä siinä saa olla tartuntaa haittaavia aineita, irtonaisia kerroksia, rasvaa tai pölyä.

Materiaalin käyttö

- Käyttölämpötila**
- Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +40 °C
- Materiaalin käyttöaika**
- +23 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa enint. 8 minuuttia.
- Materiaalin valmistelu**
- Käyttövalmis
- Käyttötapa**
- Tiivistetyt saumat jatkokäsittellään järjestelmärakenteen mukaisesti (katso StoVentec R, S, C, M tai G käsittelyohjeet tai tuoteopas)

Tekninen tietolehti

Sto-Saumantäyttöaine RSC

Tiivistä sauma tasaisesti liimauslaitteella. Älä pienennä tai sulje tuuletusrakoa. Sauman maksimaalinen täyttömäärä on levyn paksuus (12 mm).

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Lämpötila +23 °C ja suhteellinen ilmakosteus 50 % ja kerrospaksuus 3,5 - 4,5 mm: kovettunut 24 h kuluttua, kerrospaksuus ≥ 4,5 mm kovettunut 48 h kuluttua. Jatkokäsiteltävissä 24 h kuluttua.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Saumantäyttöaine on yleensä paljon elastisempi kuin päälle tuleva pinnoitus tai verhous. Jos pinnoitteita venytetään liikaa, pinnoitteet voivat halkeilla.

Toimitus**Värisävy**

Valkoinen

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi viileässä ja kuivassa. Suojattava auringonvalolta.

Varastointiaika

Varastointiaika 15 kuukautta valmistuspäivämäärästä.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi