


# Tekninen tietolehti

## StoAdditiv QS

Vesiohenteinen, kuivumista nopeuttava lisäaine aikaisella sateenkestävyydellä



### Ominaisuudet

#### Käyttö

- ulkokäyttöön
- joustava käyttö, kun yö- ja päivälämpötilat vaihtelevat huomattavasti
- käytetään vain julkisivumaaleissa StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Silco Fill, StoColor Maxicryl, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Crylan, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, Lotusan G, StoCryl V 200

#### Ominaisuudet

- liuotinaineeton
- nopeuttaa Ston julkisivumaalien kuivumista kylminä ja kosteina vuodenaikoina

#### Pakkauskoko

- määrä: 0,45 l

### Alusta

#### Vaativuudet

Huomio julkisivumaaleja koskevat tiedot.

#### Esikäsittely

Huomio julkisivumaaleja koskevat tiedot.

### Materiaalin käyttö

#### Käyttölämpötila

Alustan ja ilman lämpötila:  
Alin lämpötila: +1 °C  
Maksimilämpötila: +20 °C

#### Materiaalin valmistelu

Huomioitavaa:

- Ammoniakin hajua! Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.
- Käytettävä suojalaseja.
- Sekoita StoAdditiv QS käsisekoittimella, älä käsin.
- Kirjoita sekoituspäivä ylös. Käytä StoAdditiv QS ja julkisivumaalin seos 6 viikon sisällä.

Käytetään vain julkisivumaaleissa:

- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS
- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- Lotusan® G
- StoCryl V 200

## Tekninen tietolehti

# StoAdditiv QS

Huomioi seuraavat annosteluohjeet:

- Pakkauskoko 5 l = 150 ml, 1/3 pulloa StoAdditiv QS
- Pakkauskoko 10 l = 300 ml, 2/3 pulloa StoAdditiv QS
- Pakkauskoko 15 l = 450 ml, 1 pullo StoAdditiv QS
- Pakkauskoko 25 kg = 450 ml, 1 pullo StoAdditiv QS

Materiaalin valmistelu:

1. Varmista, että StoAdditiv QS -tuotteen kansi on huolellisesti suljettu.
2. Ravista StoAdditiv QS -tuotetta hyvin.
3. Lisää StoAdditiv QS -tuotetta Ston:n julkisivumaaliin.
4. Sekoita StoAdditiv QS käsisekoittimella, älä käsin.
5. Jatka sekoittamista vähintään 1 minuutin ajan, kunnes seos on tasalaatuista.
6. Lisää niin paljon vettä seokseen, että toivottu käsittelyviskositeetti on saavutettu.

Vältä värisävyerot: Levitä materiaalia koko pinnalle StoAdditiv QS -tuotteen kanssa tai koko pinnalle ilman StoAdditiv QS -tuotetta.

---

<b>Työvälineiden puhdistaminen</b>	Puhdista kaikki työkalut käytön jälkeen vedellä.
------------------------------------	--------------------------------------------------

---

<b>Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta</b>	Julkisivumaalit, joihin on lisätty StoAdditiv QS, kestävät 6 tunnin kuluttua materiaalin levityksestä -5 °C pakkasta.
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Toimitus

<b>Värisävy</b>	Kellertävä
-----------------	------------

### Varastointi

<b>Varastointiolosuhteet</b>	Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäätyä. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Varastointiaika</b>	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti. Se selviää astiassa olevasta eränumerosta. Eränumeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Merkintä

<b>Tuoteryhmä</b>	Kuivumisen kiihdytin
-------------------	----------------------

---

<b>Turvallisuus</b>	Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti. Noudata käyttöturvallisuustiedotetta! Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistia, käsittelemätöntä tuotetta.
---------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Tekninen tietolehti

---

## StoAdditiv QS

### Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä [www.sto.fi](http://www.sto.fi).

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FI - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
E-mail: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)