

Tekninen tietolehti

StoBrick 1500

Silkinhimmeät, perinteiset tiililaatat



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- julkisivuverhouksena
- eristerappausjärjestelmissä, tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä ja massiivisilla alustoilla

Ominaisuudet

- pakkasenkestävä EN ISO 10545-12 mukaan
- valmistus EN 771-1 mukaisesti
- vedenimukyky: 6-25 %

Muoto

- pituus x korkeus x paksuus, tiedot mm:
- tiililaatta:
228 x 54 x 25, n. 63 kpl/m²
- kulmatiili (WR):
228 / 108 x 54 x 25 (WR), n. 15 kpl/m
- T_m (mm):
pituus ±4 leveys ± 2 korkeus ± 2
- R_m (mm):
pituus 8 leveys 4 korkeus 4

Ulkonäkö

- pinta: karhea, huokoinen, hieman epämuodostunut, vaakasuora painettu struktuuri
- reuna: korotettu, esiin työntyvä, terävä reuna
- kiilto: himmeä

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- koot värisävyjen mukaan: katso suunnitteluopas

Alusta

Vaatimukset

- Kiinteä, kuiva, puhdas, kestävä
- Ei tartuntaa haittaavia aineita, härmettä eikä irtonaisia kerroksia
- Ei saa käyttää rappauslaastia liimaukseen
- Eristelevyjen liima-alueen osuus: vähintään 60 %
- Eristerappausjärjestelmän tulppakiinnitys: verkon läpi

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Huomioitavaa:
sauman leveys: 10-12 mm

- Liimaus:
- kiinnityslaasti: StoColl KM
 - saumaustaasti: StoColl FM-K
 - tuote asennetaan floating-buttering-menetelmällä

Tekninen tietolehti

StoBrick 1500

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Minimoi erän poikkeamat:
- Tilaa kerralla koko kohteessa tarvittava määrä.

Väri vaihteluiden aikaansaamiseksi:

- Keraamisia laattoja ja tiiliä asennettaessa on varmistettava, että ne sekoitetaan hyvin.
- Suositus: Sekoita 5 lavan keraamiset laatat ja tiilet keskenään. Myös yksiväriset lajit on sekoitettava keskenään.

Ulokekivet leikataan rakennustyömaalla kokonaisista tiililaatoista.

Ota huomioon hyväksynät:

- Kansalliset ja kansainväliset hyväksynät on otettava huomioon.

Ota huomioon lisätiedot:

- Katso valikoimaluettelo
- Katso käyttöohje

Toimitus**Värisävy**

Yksivärinen vaihteleva
katso valikoima

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi kuivassa.
Kun toimitetaan märkiä tiililaattoja (leikatut tiilet), muovipakkaus on avattava toimituksen yhteydessä, jotta kuivuminen ei esty.

Varastointiaika

Pakattuna voidaan varastoida rajoittamattoman ajan.

Merkintä**Turvallisuus**

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi