

Tekninen tietolehti

StoBrick 3000

Valetut tiililaatat



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- julkisivuverhouksena
- eristerappausjärjestelmissä, tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä ja massiivisilla alustoilla

Ominaisuudet

- pakkasenkestävä EN ISO 10545-12 mukaan
- valmistus DIN EN 14411 mukaisesti
- maksimi huokoskoko: $> 0,2 \mu\text{m}$
- huokostilavuus: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- vedenimukyky: $< 3 \%$

Muoto

- tiililaatat:
pituus x korkeus x paksuus, tiedot mm:
240 x 71 x 12, n. 48 kpl/m²
240 x 52 x 12, n. 64 kpl/m²
440 x 52 x 12, n. 34,6 kpl/m²
- kulmatiilet (WR):
pituus / leveys x korkeus x paksuus, tiedot mm:
240 / 115 x 71 x 12, n. 12 kpl/m
240 / 115 x 52 x 12, n. 16 kpl/m
- muut koot pyynnöstä

Ulkonäkö

- pinta: sileä, hieman karhea, tasainen, tarkka
- reuna: tasaisesti hieman pyöristetty, purseeton
- kiilto: himmeä, silkinhimeä

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- koot värisävyjen mukaan: katso suunnitteluopas

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Maksimi huokossäteellä r_p		$> 0,2 \mu\text{m}$	Elohopean tunkeutuminen DIN 66133 mukaisesti
Huokostilavuus V_p		$\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$	Elohopean tunkeutuminen DIN 66133 mukaisesti

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Tekninen tietolehti

StoBrick 3000

Alusta

Vaatimukset

- Kiinteä, kuiva, puhdas, kestävä
- Ei tartuntaa haittaavia aineita, härmettä eikä irtonaisia kerroksia
- Ei saa käyttää rappauslaastia liimaukseen
- Eristelevyjen liima-alueen osuus: vähintään 60 %
- Eristerappausjärjestelmän tulppakiinnitys: verkon läpi

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Huomioitavaa:
sauman leveys: 10-12 mm

Liimaus:

- kiinnityslaasti: StoColl KM
- saumaustaasti: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- tuote asennetaan floating-buttering-menetelmällä

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Minimoi erän poikkeamat:
- Tilaa kerralla koko kohteessa tarvittava määrä.

Väri vaihteluiden aikaansaamiseksi:

- Keraamisia laattoja ja tiiliä asennettaessa on varmistettava, että ne sekoitetaan hyvin.
- Suositus: Sekoita 5 lavan keraamiset laatat ja tiilet keskenään. Myös yksiväriset lajit on sekoitettava keskenään.
- StoBrick tiililaatat toimitetaan yleensä halkaistuina laattoina. Tämä pitää ottaa laskennassa huomioon.

Ulokekievet leikataan rakennustyömaalla kokonaisista tiililaatoista.

Ota huomioon hyväksynnät:

- Kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät on otettava huomioon.

Ota huomioon lisätiedot:

- Katso valikoimaluettelo
- Katso käyttöohje

Toimitus

Värisävy

Yksivärinen/monivärinen
katso valikoima

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa.

Varastointiaika

Pakattuna voidaan varastoida rajoittamattoman ajan.

Merkintä

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-

Tekninen tietolehti

StoBrick 3000

asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

Tekninen tietolehti

StoBrick 3000

KLINKERRIEMCHEN WINKEL NF

	L1	L2	B	S
Nennwert:	270 mm x 115 mm x 11 mm x 12 mm			
	Wasseraufnahme Gruppe A ₁ , Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%		Wasseraufnahme Gruppe A ₂ , Anhang A 3% ≤ E ≤ 6%	
Formen und Maße	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Länge und Breite	± 1 % / 2 mm		± 1 % / 2 mm	
Dicke	10 %		10 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B Stärke S	L1: 738-747 mm L2: 113,85-115,15 mm B: 70,1-71,7 mm S: 10,8-13,7 mm		L1: 738-747 mm L2: 113,85-115,15 mm B: 70,1-71,7 mm S: 10,8-13,7 mm	
Gesamt mit den Seiten	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz	± 0,3 %		± 0,3 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B	± 1,2 mm ± 0,8 mm ± 0,38 mm		± 1,2 mm ± 0,8 mm ± 0,38 mm	
Mittelpunktwölbung	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz	± 0,3 %		± 0,3 %	
Diagonale D1 Diagonale D2	± 1,48 mm ± 0,68 mm		± 1,48 mm ± 0,68 mm	
Kantenwölbung	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz	0,1 %		0,1 %	
Länge L1 Länge L2	± 1,2 mm ± 0,38 mm		± 1,2 mm ± 0,38 mm	

Kuva: StoBrick kulma NF 12 mm

KLINKERRIEMCHEN WINKEL DF

	L1	L2	B	S
Nennwert:	270 mm x 115 mm x 57 mm x 12 mm			
	Wasseraufnahme Gruppe A ₁ , Anhang A 0,5% ≤ E ≤ 3%		Wasseraufnahme Gruppe A ₂ , Anhang B 3% ≤ E ≤ 6%	
Formen und Maße	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Länge und Breite	± 1 % / 2 mm		± 1,25 % / 2 mm	
Dicke	± 10 %		± 10 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B Stärke S	L1: 738-747 mm L2: 113,85-115,15 mm B: 51,38-52,22 mm S: 10,8-13,7 mm		L1: 738-747 mm L2: 113,85-115,15 mm B: 51,38-52,22 mm S: 10,8-13,7 mm	
Gesamt mit den Seiten	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz	± 0,3 %		± 0,3 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B	± 1,2 mm ± 0,38 mm ± 0,38 mm		± 1,2 mm ± 0,38 mm ± 0,38 mm	
Mittelpunktwölbung	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz	± 0,3 %		± 0,3 %	
Diagonale D1 Diagonale D2	± 1,23 mm ± 0,63 mm		± 1,23 mm ± 0,63 mm	
Kantenwölbung	Toleranzwert:		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz	± 0,3 %		± 0,3 %	
Länge L1 Länge L2	± 1,2 mm ± 0,38 mm		± 1,2 mm ± 0,38 mm	

Kuva: StoBrick kulma DF 12 mm