

Tekninen tietolehti

StoBrick 4000

Valetut tiililaatat



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- julkisivuverhouksena
- eristerappausjärjestelmissä, tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä ja massiivisilla alustoilla

Ominaisuudet

- valmistus DIN EN 14411 mukaisesti
- pakkasenkestävä EN ISO 10545-12 mukaan
- maksimi huokoskoko: $> 0,2 \mu\text{m}$
- huokostilavuus: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$
- vedenimukyky: $< 6 \%$

Muoto

- tiililaatat:
pituus x korkeus x paksuus, tiedot mm:
240 x 71 x 14, n. 48 kpl/m²
240 x 52 x 14, n. 64 kpl/m²
290 x 52 x 14, n. 54 kpl/m²
490 x 52 x 14, n. 33 kpl/m²
- kulmatiilet (WR):
pituus / leveys x korkeus x paksuus, tiedot mm:
240 / 50 x 71 x 14, n. 13 kpl/m
240 / 50 x 52 x 14, n. 16 kpl/m
- muut koot pyynnöstä

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- koot värisävyjen mukaan: katso suunnitteluopas

Alusta

Vaativuudet

- Kiinteä, kuiva, puhdas, kestävä
- Ei tartuntaa haittaavia aineita, härmettä eikä irtonaisia kerroksia
- Ei saa käyttää rappauslaastia liimaukseen
- Eristelevyjen liima-alueen osuus: vähintään 60 %
- Eristerappausjärjestelmän tulppakiinnitys: verkon läpi

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Huomioitavaa:
sauman leveys: 10-12 mm

Liimaus:

- kiinnityslaasti: StoColl KM
- saumaustaasti: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- tuote asennetaan floating-buttering-menetelmällä

Tekninen tietolehti

StoBrick 4000

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Minimoi erän poikkeamat:
- Tilaa kerralla koko kohteessa tarvittava määrä.

Väri vaihteluiden aikaansaamiseksi:

- Keraamisia laattoja ja tiiliä asennettaessa on varmistettava, että ne sekoitetaan hyvin.
- Suositus: Sekoita 5 lavan keraamiset laatat ja tiilet keskenään. Myös yksiväriset lajit on sekoitettava keskenään.

Ulokekivet leikataan rakennustyömaalla kokonaisista tiililaatoista.

Ota huomioon hyväksynnät:

- Kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät on otettava huomioon.

Ota huomioon lisätiedot:

- Katso valikoimaluettelo
- Katso käyttöohje

Toimitus**Varastointi****Varastointiolosuhteet**

Varastointi kuivassa.

Varastointiaika

Pakattuna voidaan varastoida rajoittamattoman ajan.

Merkintä**Turvallisuus**

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti, ei vaadita. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.sto.de otsakkeen Service & Tools / REACH-asetuksen alta.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi

Tekninen tietolehti

StoBrick 4000

KLINKERRIEMCHEN WINKEL NF

Nennwert: 240 mm x 115 mm x 11 mm x 14 mm		Wasseraufnahme Gruppe A1, Ausführung A 0,5% ± 0,5%	Wasseraufnahme Gruppe A1, Ausführung S 2% ± 0,5%
Formen und Maße		Toleranzwert:	Toleranzwert:
Länge und Breite		± 1% / 2 mm	± 1% / 2 mm
Dicke:		10 %	10 %
Länge L1 Länge L2 Breite B Stärke S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 12,6-15,4 mm	L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 12,6-15,4 mm
Geradheit der Seiten		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2 Breite B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,25 mm	
Mittelpunktkrümmung		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Diagonale D1 Diagonale D2		± 1,2 mm ± 0,63 mm	
Kantenwölbung		Toleranzwert:	
Zulässige Toleranz		± 0,5 %	
Länge L1 Länge L2		± 1,2 mm ± 0,58 mm	

Kuva: StoBrick kulma NF 14 mm

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 14 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		± 1% to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm; +3 mm / -5 mm
Thickness		± 10 %
Length L1 Length L2 Width B Thickness S		L1: 238-242 mm L2: 113,85-116,15 mm B: 51,48-52,52 mm S: 12,6-15,4 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Length L1 Length L2 Width B		± 1,2 mm ± 0,58 mm ± 0,25 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		± 0,5 %
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1,23 mm ± 0,63 mm

Kuva: StoBrick kulma DF 14 mm