


Tekninen tietolehti

StoCalce Fondo

Ekologinen, mineraalinen, kalkkiperustainen
koristetasoite



Ominaisuudet

Käyttö

- sisäkäyttöön
- alustojen tasoittamiseen tuotteille StoCalce Marmorino ja StoCalce Veneziano
- hierrettynä viimeistelypinnoina
- alustana tuotteille StoLook Lasura ja StoSil Patina
- ei sovellettu märkätiloihin

Ominaisuudet

- mineraalinen
- erittäin hyvä kosteudenhallinta
- diffuusioavoin
- hyvä vesihöyryn läpäisevyys
- edistää huoneilman optimointia
- erilaisia levitystekniikoita
- monet muotoilumahdollisuudet
- alustaa tasoittava
- haitta-ainetestattu
- ei sisällä liuotin- eikä pehmenneaineita
- vähäpäästöinen
- TÜV SÜD - terveyteen liittyvien aineiden ja päästöjen tarkastus, säännöllinen tuote- ja prosessivalvonta (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ei aiheuta haitallisia päästöjä
- ei lisättyjä säilöntäaineita

Ulkonäkö

- himmeä
- musta marmorirae

Alusta

Vaatimukset

Alustan pitää olla kiinteä, kuiva, puhdas ja kestävä sekä puhdas tartuntaa haittaavista aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista.

Esikäsittely

Alustan esikäsittelyssä ja maalaustöissä on noudatettava yleisesti hyväksytyjä teknisiä sääntöjä. Kaikki pinnoitteet ja esikäsittelyt on aina valittava kohteen ja sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Irtomainen maali sekä hauraat, vanhat maalit ja pinnoitteet on poistettava ja pinta puhdistettava (mekaanisesti tai sopivilla poistoaineilla).

Pohjusteet eivät saa muodostaa kiiltävää kalvoa.

Normaalisti imevät alustat:
Pohjustus StoPrim Plex tai StoPrim GT.
StoPrim Plex on käyttövalmis ja sitä voidaan ohentaa 30 %:lla vettä.

Tekninen tietolehti

StoCalce Fondo

Heikosti imevät alustat:
Pohjustus StoPrim Color tai StoPrim Sil Color.

Vesiliukoiset ainesosat:
Eristäminen tuotteella StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q on käyttövalmis eikä sitä saa ohentaa. Materiaali pitää sekoittaa hyvin ennen käyttöä. Tuote sisältää kationisia sideaineita eikä sitä saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa!

Vahingoittumattomat kaksikomponenttiset pinnoitteet, ei-rautametallit, muovit:
Pohjustus StoAqua EP Activ.

Homesienelle altistuneet pinnat:
Pinnat käsitellään Geiger STOPilla tai sivellään 10 %:lla vetyperoksidiliuoksella ja huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Homevaurioiden korjauksessa on otettava huomioon kansalliset suositukset ja määräykset.

Jos akryylisaumoja ja tiivistysmassoja pinnoitetaan, maalissa voi näkyä halkeamia ja/tai värisävy muutoksia, mikä johtuu näiden materiaalien suuremmasta elastisuudesta. Koska markkinoilla on monia eri tuotteita, tuote pitää testata itse tartunnan arvioimiseksi.

Esitetyt pinnoitusmenetelmät ja -ehdotukset eivät vapauta käyttäjää alustan tarkastamis- ja arviointivelvollisuudesta.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila Alin käsittely- ja alustan lämpötila: +5 °C

Materiaalin valmistelu Käyttövalmis

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	käsittelykerralla	0,8 - 1,0	kg/m ²
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.			

Tekninen tietolehti

StoCalce Fondo

Menetelmäkuvaus	Pohjustus: Alustan laadun ja kunnon mukaan. Primerointi: StoPrep In levitetään tasaisesti. Tasoitus ja viimeistelypinnoitus: StoCalce Fondo Erilaisilla käsittelymenetelmillä ovat erilaiset pinnat mahdollisia. Käsittelymenetelmäehdotuksia ja niihin kuuluvia käsittelyohjeita toimitetaan pyynnöstä. Muut pinnoitteet StoCalce Marmorinon, StoCalce Venezianon, StoLook Lasuran, StoLook Waxin ja StoSil Patinan kanssa ovat mahdollisia
Käyttötapa	Käsin
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Älä sekoita kovettumaan alkanutta materiaalia työstettävän materiaalin kanssa. Peitä materiaalin pinta muovilla työtaukojen ajaksi. Käyttö vedelle alttiilla pinnoilla: - Vesieristysluokat DIN 18534-1:2017-04 ja ohjelehden nro 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. mukaisesti - Tuote soveltuu vain pinnoille, joiden vesieristysluokka on W0-I (vähäinen veden vaikutus).
Toimitus	
Värisävy	Luonnonvalkoinen, voidaan sävyttää StoColor System -värikartan mukaan Voimakkaat värisävyt voivat aiheuttaa pinnan luonnollista himmenemistä.
Sävytys	Vain alkalinkestäviä sävytyspastoja saa käyttää (esim. StoTint Aqua).
Pakkaus	Astia
Varastointi	
Varastointiolosuhteet	Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäätä.
Varastointiaika	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti. Se selviää astiassa olevasta erän numerosta. Erän numeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026

Tekninen tietolehti

StoCalce Fondo

Asiantuntijalausunnot/hyväksynnot

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-2

StoCalce Fondo (vähäpäästöinen, haitta-ainetestattu ja valvottu tuotanto)
Päästöominaisuuksien arviointi

Merkintä

Turvallisuus

Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti.
Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!
Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistusta, käsittämättömyyden tuotetta.

Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOILLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi