


Tekninen tietolehti

StoCalce Veneziano

Ekologinen, mineraalinen, kalkkiperustainen koristetasoite



Ominaisuudet

Käyttö

- sisäkäyttöön
- koristetasoite tasaisilla alustoilla
- tyylikkaiden seinä- ja kattopintojen tekemiseen
- ei sovellu märkätiloihin

Ominaisuudet

- mineraalinen
- ei lisättyjä säilöntäaineita
- erittäin hyvä kosteudenhallinta
- diffuusioavoin
- hyvä vesihöyryn läpäisevyys
- edistää huoneilman optimointia
- monet muotoilumahdollisuudet
- kiveä muistuttava pinta
- kestävä
- haitta-ainetestattu
- ei sisällä liuotinaineita eikä pehmentimiä, vähäpäästöinen
- TÜV SÜD - terveyteen liittyvien aineiden ja päästöjen tarkastus, säännöllinen tuote- ja prosessivalvonta (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ei aiheuta haitallisia päästöjä

Ulkonäkö

- himmeä
- sileä
- kiveä muistuttava pinta

Alusta

Vaatimukset

Alustan pitää olla kiinteä, kuiva, puhdas ja kestävä sekä puhdas tartuntaa haittaavista aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista.

Esikäsittely

Alustan esikäsittelyssä ja maalaustöissä on noudatettava yleisesti hyväksytyjä teknisiä sääntöjä. Kaikki pinnoitteet ja esikäsittelyt on aina valittava kohteen ja sille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Irtomainen maali sekä hauraat, vanhat maalit ja pinnoitteet on poistettava ja pinta puhdistettava (mekaanisesti tai sopivilla poistoaineilla).

Pohjusteet eivät saa muodostaa kiiltävää kalvoa.

Normaalisti imevät alustat:

Pohjustus StoPrim Plex tai StoPrim GT.

StoPrim Plex on käyttövalmis ja sitä voidaan ohentaa 30 %:lla vettä.

Tekninen tietolehti

StoCalce Veneziano

Heikosti imevät alustat:
Pohjustus StoPrim Color tai StoPrim Sil Color.

Vesiliukoiset ainesosat:
Eristäminen tuotteella StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q on käyttövalmis eikä sitä saa ohentaa. Materiaali pitää sekoittaa hyvin ennen käyttöä. Tuote sisältää kationisia sideaineita eikä sitä saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa!

Vahingoittumattomat kaksikomponenttiset pinnoitteet, ei-rautametallit, muovit:
Pohjustus StoAqua EP Activ.

Homesienelle altistuneet pinnat:
Pinnat käsitellään Geiger STOPilla tai sivellään 10 %:lla vetyperoksidiliuoksella ja huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Homevaurioiden korjauksessa on otettava huomioon kansalliset suositukset ja määräykset.

Jos akryylisaumoja ja tiivistysmassoja pinnoitetaan, maalissa voi näkyä halkeamia ja/tai värisävymuutoksia, mikä johtuu näiden materiaalien suuremmasta elastisuudesta. Koska markkinoilla on monia eri tuotteita, tuote pitää testata itse tartunnan arvioimiseksi.

Esitetyt pinnoitusmenetelmät ja -ehdotukset eivät vapauta käyttäjää alustan tarkastamis- ja arviointivelvollisuudesta.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila Alin käsittely- ja alustan lämpötila: +5 °C

Materiaalimenekki

Käyttötapa	Menekki n.
käsittelykerralla	0,8 - 1,0 kg/m ²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Menetelmäkuvaus

Pohjustus:
Alustan laadusta ja kunnosta riippuen. StoPrep In levitetään koko pinnalle tasaisesti.

Koristetasoite:
StoCalce Fondo levitetään tasaisesti suhteessa raekokoon.

Koristepinnoitus:
StoCalce Veneziano sekoitettuna StoLook Punto F:n kanssa 2 levityskertaa (värisävy).

Erilaisilla käsittelymenetelmillä ovat erilaiset pinnat mahdollisia.
Käsittelymenetelmäehdotuksia ja niihin kuuluvia käsittelyohjeita toimitetaan pyynnöstä.

Tekninen tietolehti

StoCalce Veneziano

Käyttötapa	Käsin
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	<p>Kuivunutta materiaalia ei saa päästää käytettävään tuotteeseen. Työtaukojen ajaksi materiaalin pinta on aina peitettävä muovilla. Jotta käsittelyn yhteydessä estetään harmaiden hankausjälkien (metallin hankausjäljet) muodostuminen, on suositeltavaa käyttää StoCalce Marmorino tasoitelastaa.</p> <p>Käyttö vedelle alltiilla pinnoilla: - Vesieristysluokat DIN 18534-1:2017-04 ja ohjelehden nro 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. mukaisesti - Tuote soveltuu vain pinnoille, joiden vesieristysluokka on W0-I (vähäinen veden vaikutus).</p>
Toimitus	
Värisävy	Luonnonvalkoinen, voidaan sävyttää StoLook Punto F:llä, Giallo Mori (keltainen morimarmori), Rosso Verona (punainen veronamarmori), Verde Alpi (vihreä alppimarmori), Nero Ebano (musta marmori), Coccio Pesto (tiilimurska)
Pakkaus	Astia
Varastointi	
Varastointiolosuhteet	Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäätyä.
Varastointiaika	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti. Se selviää astiassa olevasta erän numerosta. Erän numeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026
Asiantuntijalausunnot/hyväksynät	<p>TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-18/220608-3</p> <p>StoCalce Veneziano (vähäpäästöinen, haitta-ainetestattu ja valvottu tuotanto) Päästöominaisuuksien arviointi</p>
Merkintä	
Turvallisuus	<p>Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti. Noudata käyttöturvallisuustiedotetta! Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistaa, käsittelemätöntä tuotetta.</p> <p>Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.</p>

Tekninen tietolehti

StoCalce Veneziano

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi