

Tekninen tietolehti

StoColl Fix

Korjaus- ja liimamassa



Ominaisuudet

Käyttö

- ulko- ja sisäkäyttöön
- StoFix -asennuselementtien liimaamiseen
- toisen tiivistyskerroksen tekemiseen ikkunapenkkiin
- ikkunapellin liimaamiseen StoDeco -julkisivuelementtien päälle
- kiinnittämisen apuna, esim. Sto-Turbofix Mini käytön yhteydessä

Ominaisuudet

- yksikomponenttinen
- erittäin nopea alkutartunta
- kiinnittyy hyvin

Muoto

- patruuna: 290 ml
- pussi: 600 ml

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- lisätarvikkeet katso järjestelmätarvikkeet - eristerappausjärjestelmät

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Kiintotiheys		1,48 g/cm ³	
Lämpötilan kestävyys		-40 - 90 °C	
Shore A-kovuus		50	21 päivän varastoinnin jälkeen

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Alustan pitää olla tasainen, kestävä, kuiva ja puhdas eikä siinä saa olla tartuntaa haittaavia aineita, irtonaisia kerroksia.
Tarkista kriittisten alustojen soveltuvuus.
Tee koepinta.

Esikäsittely

Tarkasta jo olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys.
Älä poista kiinteitä kerroksia.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alustan ja ilman lämpötila:
Alin lämpötila: +5 °C
Ylin lämpötila: +40 °C

Tekninen tietolehti

StoColl Fix

Materiaalin käyttöaika	Lämpötila +23 °C ja 50 % suhteellinen ilmankosteus: n. 5 minuuttia		
Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
		4,00 - 8,00	m²/kpl
	Materiaalimenekki määräytyy alustan mukaan.		
Käyttötapa	Levitetään patruunasta puristimella, sopivalla saumauspistoolilla StoFix -asennuselementtien liimaaminen: 1. Eristelevyyn jyskitään sopivalla sylinteriterällä aukko käytettävää asennuselementtiä varten. Porauspöly pitää poistaa. 2. Jyrsitylle alueelle levitetään StoColl Fix ja se tasoitetaan tasoitelastalla. 3. Myös asennuselementin taustapuolelle levitetään StoColl Fix. 4. Paina asennuselementti syvennykseen. Poista liimajäämät. Käyttö Sto-Turbofix Minin kanssa: Huomautus: Liimavaahto levitetään levylle liimavaahtopistoolilla. Katso tekninen tietolehti Sto-Turbofix Mini. 1. StoColl Fix patruuna asetetaan patruunapuristimeen ja liimamassa levitetään saksanpähkinän kokoisina pisteinä eristelevylle. Liimapisteiden määrä eristelevyä kohden: - Eristelevyt ponttiliitoksen asennussarjalla: väh. 1 liimapiste kiinnittämättömän levyn kulmaan. - Eristelevyt rakennuksen kulmissa tai pilareissa: väh. 2 liimapistettä. - Eristelevyt tylpillä reunoilla: väh. 4 liimapistettä. 2. Sto-Turbofix -asennusvaahdolla päällystetty eristelevy pitää välittömästi asentaa seinään kevyesti painamalla.		
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen tuotteella Sto-Ultra Cleaner.		
Toimitus			
Värisävy	Valkoinen		
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäätä. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	15 kuukautta valmistuspäivämäärästä suljetussa alkuperäisastiassa. Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti. Se selviää astiassa olevasta eränumerosta. Eränumeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Eristerappausjärjestelmä - tarvikkeet		

Tekninen tietolehti

StoColl Fix

Turvallisuus	Noudata käyttöturvallisuustiedotetta! Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmista, käsittelemätöntä tuotetta.
EUH210	Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
EUH208	Sisältää N-(3)-(trimetoksisilyyli)propyyli)etyleenidiamiini, trimetoksivinyylisilaani. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH211	Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi