


Tekninen tietolehti

StoCryl BF 200

Lattiamaaali, luistonestoa parantava



Ominaisuudet

Käyttö

- sisä- ja ulkokäyttöön
- värillisenä pinnoitteena betoni- ja sementtilattioille sekä valuasfaltille
- värillisenä lattiapinnoitteena kävelynkestäville pinnoille, esim. kellari- ja harrastustiloissa, parvekkeiden lattioilla sekä kevyelle mekaaniselle rasitukselle altistuvilla pinnoilla esim. pysäköintitiloissa ja pysäköintihalleissa

Ominaisuudet

- luistonestoa parantava
- käyttövalmis pinnoite
- öljyn- ja kulutuksenkestävä
- säänkestävä

Ulkonäkö

- pinta hieman karhennettu + himmeä

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Kiilto	EN 1062-1	G3 - himmeä	
Raekoko	EN 1062-1	< 300 µm	S2 keskiparkea
Kuiva-aine tilavuus		67 Til-%	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Vaatimukset alustalle:

Alustan pitää olla kuiva ja luja eikä siinä saa olla epäpuhtauksia tai tartuntaa haittaavia aineita.

Heikot pintakerrokset ja sementtiliima on poistettava.

Kuiva korjausohjeen 2001-10 määräyksen mukaisesti, kuitenkin betonilaadusta riippuen. Kosteuspitoisuus saa olla enintään 4 paino-% betonilaaduilla C30/37 asti ja enintään 3 paino-% betonilla C35/45, CM-mittauslaitteella mitattuna.

Valuasfaltissa pitää 75 % täyteaineesta olla pinnalla.

Alustan lämpötila suurempi kuin +8 °C ja 3 °C yli kastepistelämpötilan.

Vetolujuuden keskiarvo 1,5 N/mm²

Tartuntavetolujuuden alin arvo 1,0 N/mm²

Esikäsittely

Alusta esipuhdistetaan sopivalla mekaanisella menetelmällä esim.

Tekninen tietolehti

StoCryl BF 200

märkähiekkapuhaltamalla, timanttihionnalla tai sinkopuhdistuksella.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila Alin käyttölämpötila: +8 °C
Ylin käyttölämpötila: +30 °C

Materiaalin valmistelu Käyttövalmis, sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.
	pinnoitteena kerrosta kohden	0,45 - 0,50 kg/m ²
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		

Menetelmäkuvaus

1. Alustan esikäsittely
2. Pohjustus StoCryl BF 200
3. Pohjatasoitus StoCryl BF 200 ja kvartsihiekkä
4. Viimeistelymaalaus StoCryl BF 200

Käyttötapa Käyttövalmis

StoCryl BF 200 voidaan levittää telalla tai siveltimellä.

1. Alustan esikäsittely
2. Pohjustus
StoCryl BF 200 levitetään ohennettuna 5 %:lla vettä.

Materiaalimenekki: StoCryl BF 200: n. 0,45 - 0,50 kg/m²
3. Pohjatasoitus pinnan tasaamiseen
StoCryl BF 200 sekoitetaan 0,3 paino-osan StoQuarz 0,1 - 0,5 mm kanssa.
Alustan epätasaisuudet tasoitetaan lastalla tai tasoitelastalla (ei paksuna kerroksena - halkeilun vaara).
4. Viimeistelymaalaus: StoCryl BF 200, ohentamattomana.

Materiaalimenekki: StoCryl BF 200: n. 0,45 - 0,50 kg/m²

Huomautus:
StoCryl BF 200 levitys vain kuivalla säällä ja +8 °C - +30 °C lämpötiloissa. Ei saa levittää voimakkaassa, suorassa auringonvalossa.

Suositus:
Ulkoalueella: pinnoitus StoPur DL 520 Sisätiloissa: pinnoitus StoPur WV väritön

Väritöntä StoPur WV pinnoitetta ei saa käyttää pinnoitteena ulkotiloissa tai ajoneuvorasitukselle altistuvilla pinnoilla.

Tekninen tietolehti

StoCryl BF 200

Sekoitettu materiaali levitetään lyhytnukkaisella telalla ristikkäisvedoin.

Materiaalimenekki: StoPur DL 520: n. 0,1 - 0,2 kg/m²

Materiaalimenekki: StoPur WV väritön: n. 0,10 - 0,15 kg/m²

Huomioi muut ohjeet tuotteen teknisessä tietolehdessä.

Odotusaika maalausten välillä:

StoCryl BF 200 StoCryl BF 200:lla 12 tunnin kuluttua.

StoCryl BF 200 värittömällä StoPur WV:llä 24 tunnin kuluttua.

StoCryl BF 200 StoPur DL 520:lla 36 tunnin kuluttua.

Työvälineiden puhdistaminen	Kaikki työvälineet pitää puhdistaa vedellä heti käytön jälkeen. Astianpesuaine helpottaa puhdistusta. Upota sivellin tai tela maaliin maaliastiassa tauon ajaksi.
------------------------------------	---

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".
---	---

Toimitus

Värisävy	Voidaan sävyttää StoColor System mukaan, RAL - värivihka
-----------------	--

Pakkaus	Astiat
----------------	--------

	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	03677-002	StoCryl BF 200 sävytetty	16 kg sanko

Varastointi

Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäätyä, suojattava suoralta auringonvalolta.
------------------------------	---

Varastointiaika	Alkuperäisessä pakkauksessa päivämäärään ... (katso pakkaus).
------------------------	---

Merkintä

Tuoteryhmä	Lattiamaaali
-------------------	--------------

Turvallisuus	Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti.
---------------------	---

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Tekninen tietolehti

StoCryl BF 200

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi