

Tekninen tietolehti

StoCryl BF 750

Pinnoite, yksikomponenttinen, läpikuultava, vähäpäästöinen



Ominaisuudet

Käyttö

- sisä- ja ulkokäyttöön
- läpikuultavana pinnoituksena StoCryl BF 700:n ja StoCryl BF 700 Metallicin päällä
- kävelyrasituksen alaisille pinnoille pienellä ja keskimääräisellä mekaanisella rasituksella
- oleskelutiloihin
- kellari- ja harrastustiloihin
- portaikkoihin
- myymälä- ja esittelytiloihin
- parvekkeille

Ominaisuudet

- vähäpäästöinen, täyttää AgBB-vaatimukset VOC-päästöille
- PU-hybridi
- yksikomponenttinen
- käyttövalmis pinnoite
- hyvä mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys
- hankausta kestävä
- helppo puhdistaa
- säänkestävä

Ulkonäkö

- puolihihmeä (G2) standardin EN 1062-1 mukaan

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Kuiva-aine tilavuus	DIN 53217	35 Til-%	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Yleistä:
 - kuiva
 - ei tartuntaa haittaavia aineita
 - kiinteä, luja

Olemassa olevat pinnoitteet:
 - soveltuvuus: hilaristikkokoe ≤ 1 standardin ISO 2409 mukaan

Tekninen tietolehti

StoCryl BF 750

Esikäsittely

Uusi pinnoite (akrylaatti):
- ei mitään

Olemassa olevat pinnoitteet (akrylaatti):
- hiotaan ja puhdistetaan

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila
Alin käyttölämpötila: +8 °C
Ylin käyttölämpötila: +30 °C

Materiaalin valmistelu
Sekoita materiaalia kunnes se on tasalaatuista.

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

pinnoituksena

0,1

l/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Menetelmäkuvaus

1. Pohjustusvaihtoehdot
Sisäkäyttö: StoCryl BF 700
Ulkokäyttö: StoCryl GL StoFluid AF:n kanssa

2. Pinnoitus
StoCryl BF 700 tai StoCryl BF 700 Metallic
(sisäkäyttö: tarvittaessa Sto Ballotinin Ø 180-300 µm kanssa
sisäkäyttö ja ulkokäyttö: tarvittaessa sirotus StoChips 1 mm)

3. Pinnoitus
StoCryl BF 750

Käyttötapa

Materiaali voidaan levittää telalla tai siveltimellä.

1. Pohjustus

Sisäkäyttö:
StoCryl BF 700 Levitetään ohennettuna n. 5 - 10 % vedellä.
Materiaalimenekki: n. 150 - 160 ml/m²

Ulkokäyttö:
StoCryl GL ohennetaan yhdellä tilavuusosalla StoFluid AF:ää. Ohennus ja materiaalimenekki riippuvat alustan imukyvystä. Pohjuste ei saa muodostaa kiiltävää kalvoa.

2. Pinnoitus
StoCryl BF 700 tai StoCryl BF 700 Metallic
(sisäkäyttö: tarvittaessa Sto Ballotinin Ø 180-300 µm kanssa
sisäkäyttö ja ulkokäyttö: tarvittaessa sirotus StoChips 1 mm)
Materiaalimenekki: n. 150 - 160 ml/m²

Tekninen tietolehti

StoCryl BF 750

3. Pinnoitus
StoCryl BF 750
Materiaalimenekki: n. 100 ml/m²

**Kuivuminen, kovettuminen,
viimeistelyaika**

Jatkokäsittävissä:
20 °C lämpötilassa: 8 tunnin kuluttua

Kestää kävelyä:
20 °C lämpötilassa: 24 tunnin kuluttua

Sateen ja veden kestävyys saavuttamiseen asti:
20 °C lämpötilassa: 48 tunnin kuluttua

Kestää täydellisesti mekaanista kuormitusta tai on täysin kovettunut:
20 °C lämpötilassa: 7 vuorokauden kuluttua

Työvälineiden puhdistaminen

Pestävä heti käytön jälkeen vedellä, sitoutunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Suoritusasoilmoituksen/t saat StoCretec teknisestä tietokeskuksesta.
Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de (Produkte/Tuotteet) sekä ohjekirjan liitteessä "Technische Merkblätter" (Tekniset tietolehdet).

Puhdistus ja hoito!

Puhdistus pitää suorittaa puhtaalla vedellä tai pienellä määrällä puhdistusainetta (tensidit), jotta mekaaninen kestävyys ja tuotteen pinta eivät heikkene.

Myöskään mitään liuotainaineita sisältäviä puhdistus- tai hoitoaineita ei saa käyttää.

Säännöllistä märkäpuhdistusta pesukoneilla ei saa suorittaa eikä käyttää niissä tavallisesti käytettäviä pesuaineliuoksia. Tensidien ja/tai väkevöityjen tensidien, vahojen tai peruspuhdistusaineiden usein toistuva käyttö syväpuhdistuksessa voi pehmentää pintaa, mikä heikentää merkittävästi pinnan lujuutta ja likaantumisalttiutta.

Alueille, jotka pitää säännöllisesti puhdistaa pesulaitteilla ja kemiallisilla puhdistusaineilla, suosittelemme kaksikomponenttisten pinnoitteiden käyttöä.

Lisätietoja:

Ei pysäköintihalleihin, pysäköintitaloihin tai trukkien ja muiden vastaavien koneiden jatkuvalle rasitukselle altistuville lattiapinnoille.

Ei kestä pehmittimien hikoilua!

Toimitus

Värisävy

Väritön

Tekninen tietolehti

StoCryl BF 750

Pakkaus	Astia		
	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	00081-002	StoCryl BF 750	5 l sanko
	00081-001	StoCryl BF 750	2,5 l sanko
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäätymä, suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Alkuperäisastiassa päivämäärään ... (katso pakkaus).		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Maali		
Turvallisuus	Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita!		

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Mestarintie 9
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi