

Tekninen tietolehti

StoCryl HP 300

Impregnointiaine, vettähyklivä,
silaani-/siloksaaniperustainen



Ominaista

Käyttö

- ulkokäyttöön
- tiilelle ja huukoille mineraalisille materiaaleille

Ominaisuudet

- vähentää huomattavasti vedenimua
- suojaa hyvin pakkas-suolarasitukselta
- hyvä tunkeutumiskyky alustaan
- vähentää vesiliukoisten haitallisten aineiden imeytymistä
- vesiohenteinen

Ulkonäkö

- maidonvalkoinen

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys (25 °C)	EN ISO 2811-1	0,95 g/cm ³	
pH-arvo		n. 8	
Kuiva-ainepitoisuus		50 paino-%	
Syttymispiste		+395 °C	
Viskositeetti (dynaaminen, 25 °C)		n. 12 mPa.s	
Liukoisuus veteen		rajoittamaton	
Maks. RH alustassa		85 %	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Vaatimukset alustalle:
Alustan pitää olla kuiva, kiinteä ja puhdas hauraasta betoniaineksesta ja muista irrallisista kerroksista. Alustassa ei saa olla epäpuhtauksia tai tartuntaa haittaavia aineita.

Esikäsittely

Jos alusta pitää esikäsitellä, suositellaan puhdistusta harjalla tai painepesulla. Painepesun jälkeen pinnan pitää antaa kuivua tarpeeksi kauan (n. 2 vrk) tunkeutumissyvyyden saavuttamiseksi.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin käyttölämpötila: +8 °C
Ylin käyttölämpötila: +30 °C
Suhteellinen ilmankosteus: 85 %

Materiaalin valmistelu

Materiaali tulee ohentaa siten että vaikuttavien aineiden osuus on 5-10% välillä.

Tekniskt faktablad

StoCryl HP 300

Lopullisen pitoisuuden määrittää alustan imukyky.
Ohjearvo 1 : 6, ts. 1 osa StoCryl HP 300 : 6 osaa vettä

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Materiaalimenekki n.	
	yhdeällä käsittelykerralla	0,1-0,15	l/m²
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		
Menetelmäkuvaus	1. Alustan esikäsittely 2. Impregnointi StoCryl HP 300		
Käyttötapa	1. Alustan esikäsittely 2. Impregnointi StoCryl HP 300 levitetään ruiskulla 2 kertaa märkää märälle riippuen alustan imukyvystä.		
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.		
Toimitus			
Pakkaus	Kanisteri		
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Kuivassa, ei saa jäättyä, suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Alkuperäisastiassa päivämäärään ... (katso pakkaus).		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Impregnointiaine		
Turvallisuus	Tämä tuote on EU-asetuksen mukaan merkintävelvollinen. Saat ensitilauksen yhteydessä EU-käyttöturvallisuustiedotteen. Noudata ohjeita tuotetta käsitellessäsi, varastoidessasi ja hävittäessäsi.		

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi