

Tekninen tietolehti

StoCryl NB

Jälkihoitoaine



Ominaisuudet

Käyttö

- vedenhaihtumissuojana betonille ja PCC-järjestelmille
- kuivumissuojana
- kutistumishalkeamien välttämiseen

Ominaisuudet

- akrylaattiperustainen polymeeridispersio
- hyvä haihtumisen esto
- ei valu pystysuorilla pinnoilla
- voidaan jatkokäsitellä akryylaattipohjaisilla StoCretec-pinnoitteilla

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- pinnat, jotka käsitellään vielä sementtilaastilla (myös PCC tai SPCC), pitää jatkokäsitellä perinteisesti.

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Tuoreen betoni- tai sementtilaastipinnan pitää olla tiivistämisen ja hiertämisen jälkeen vielä himmeän kostea.

Kemiallisessa jälkikäsitelyssä kovettunutta betonia tai sementtilaastia ei voi enää kostuttaa vedellä.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin käyttölämpötila: +5 °C
Ylin käyttölämpötila: +30 °C

Käyttötapa

StoCryl NB levitetään ohentamattomana ruiskuttamalla tai sumuttamalla.

Käsittelyssä on varmistettava, että pinta kostuu kokonaisuudessaan. Tiivistysvaikutuksen varmistamiseksi voidaan levittää toinen kerros heti, kun ensimmäiseen kerrokseen on muodostunut kalvo.

Tärkeää:

Tuore betoni- tai sementtilaastipinta pitää suihkuttaa vedellä silloin, kun hydraatioimu alkaa, ts. kun pinta muuttuu himmeäksi, mutta värisävy ei ole vielä muuttunut tummasta vaaleaksi.

Tekninen tietolehti

StoCryl NB

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Käsittelyaika: +20°C:ssa: n. 24 tuntia akrylaattipohjaisilla StoCretec pinnoitteilla.		
Työvälineiden puhdistaminen	Pestävä heti käytön jälkeen vedellä, sitoutunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.		
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".		
Toimitus			
Pakkaus	Kanisteri		
	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	00886-003	StoCryl NB	20 l kanisteri
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäättyä, suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Alkuperäisessä pakkauksessa päivämäärään ... (katso pakkaus).		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Jälkihoitoaine		
Turvallisuus	Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti. Saat ensitilauksen yhteydessä EU-käyttöturvallisuustiedotteen. Noudata ohjeita tuotetta käsitellessäsi, varastoidessasi ja hävittäessäsi.		
Lisätietoja			
Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi .			

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi