


Tekninen tietolehti

StoCryl SP

Akrylaattitasoite



Ominaisuudet

Käyttö

- tasoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) pienten epätasaisuuksien tasoittamiseen ja onteloiden täyttöön
- välipinnoitteena liituuntumattomilla, kestävillä vanhoilla pinnoituksilla

Ominaisuudet

- erittäin hyvä tartunta alustaan
- erittäin hyvä koossapysyvyys
- erittäin hyvät työstöominaisuudet
- nopeasti jatkokäsiteltävissä
- vesiohenteinen

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- ei sovellu vaakapinnoille
- ei sovellu kävely- eikä ajoneuvorasitukselle altistuville pinnoille

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Betonin tartuntalujuus	EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Vaatimukset alustalle:
Alustan pitää olla kuiva ja luja eikä siinä saa olla epäpuhtauksia tai tartuntaa haittaavia aineita.
Heikot pintakerrokset ja sementtiliima on poistettava.

Kuiva korjausohjeen 2001-10 määräyksen mukaisesti, kuitenkin betonilaadusta riippuen. Kosteuspitoisuus saa olla enintään 4 paino-% betonilaaduilla C30/37 asti ja enintään 3 paino-% betonilla C35/45, CM-mittauslaitteella mitattuna.

Esikäsittely

Alusta puhdistetaan sopivilla menetelmillä esim. hiekkapuhaltamalla tai korkeapainepesulla (> 800 bar).
Huokoset ja ontelot on avattava riittävästi.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin käyttölämpötila: +8 °C
Ylin käyttölämpötila: +30 °C

Materiaalin valmistelu

Käyttövalmis, sekoitettava hyvin ennen käyttöä.

Tekninen tietolehti

StoCryl SP

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	/mm kerrospaksuudella	2,0	kg/m²
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.			
Menetelmäkuvaus	1. Alustan esikäsittely 2. Pohjustus StoCryl GW 200 tai StoCryl GQ 3. Tasoitus StoCryl SP 4. Suojamaalaus / Pinnoitus StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB tai StoCryl Z 110		
Käyttötapa	Levitetään käsin lastalla tai tasoitelastalla. 1. Alustan esikäsittely 2. Pohjustus Pohjustus tehdään StoCryl GW 200:lla tai StoCryl GQ:lla. Yksityiskohtaiset tiedot pohjusteista löytyvät yleiskatsauksessa Pohjusteet/tasoihteet ja tuotteen teknisessä tietolehdessä. 3. Tasoitus: StoCryl SP levitetään esikäsitellylle ja pohjustetulle alustalle. Kerrospaksuus koko pinnalla: maks. 1 mm Materiaalimenekki StoCryl SP: n. 2,0 kg/m² 1 mm:n enimmäiskerrospaksuudella Jatkokäsittely: +8 °C:ssa n. 24 tunnin kuluttua +20 °C:ssa n. 12 tunnin kuluttua +30 °C:ssa n. 8 tunnin kuluttua 4. Suojamaalaus / Pinnoitus Suojamaalaus / Pinnoitus tehdään tuotteilla StoCryl V 100, StoCryl V 200, StoCryl EF, StoCryl RB tai StoCryl Z 110. Yksityiskohtaiset tiedot suojamaalauksesta/pinnoituksesta on esitetty kunkin tuotteen teknisessä tietolehdessä.		
Työvälineiden puhdistaminen	Pestävä heti käytön jälkeen vedellä, sitoutunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.		
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".		
Toimitus			
Värisävy	Valkoinen		

Tekninen tietolehti

StoCryl SP

Pakkaus	Astia		
	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	00898-006	StoCryl SP	25 kg sanko
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäätyä, suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Alkuperäisessä pakkauksessa päivämäärään ... (katso pakkaus).		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Tasoite		
Turvallisuus	Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!		
Lisätietoja			
Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.			

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi