

Tekninen tietolehti

StoCryl Wax

Töhrinsuojavaha



Ominaisuuksia

Käyttö

- ulkokäyttöön
- kaikille pystysuorille pinnoille

Ominaisuudet

- vedenkestävä joka sään pitkäaikaissuoja
- diffuusioavoin
- pinnoilta saadaan poistettua spraymaalit, sivellintöhrä ja tussin jäljet ja ruostesuojalakat
- suojaa käsiteltyä pintaa ilmansaasteilta, sään vaikutukselta ja kosteudelta vähintään 5 vuotta
- toimii nk. "uhrautuvana suojana" - töhryjen poistamisen jälkeen suojaus pitää tehdä uudelleen

Ulkonäkö

- valkoinen dispersio

Erikoisominaisuuksia/
huomautuksia

- tuote täyttää AMA LES/1 ja AMA LES/2
- huomioi, että tummat alustat keräävät lämpöä ja että on olemassa vaara, että tuote sulaa korkean lämpötilan vaikutuksesta
- SILKO-hyväksyntä

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi / testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Ominaispaino		1 kg/l	
TS-pitoisuus		13 %	
pH-arvo		8-9	
Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.			

Alusta

Esikäsittely

Puhdista ensin suojattava pinta huolellisesti sekä töhryistä että muista epäpuhtauksista kuten liikenteen aiheuttamasta likaantumisesta, vahasta, öljystä, maalijäänteistä yms. Peitä tai suojaa sopivalla tavalla ikkunat.

Käyttöohje

Käyttölämpötila

Sopiva käyttölämpötila: +10 ja +35 °C välillä
Alin lämpötila: +8 °C
Ylin suhteellinen ilmankosteus 95 %

Työskentelyvälineet

Paineruisku, nukkakangaslata, sivellin tai tela.

Tekninen tietolehti

StoCryl Wax

Sekoitusuhde StoCryl Waxia käytetään ohentamattomana.

Materiaalimenekki	Alusta	Materiaalimenekki seos n.	
	Betoni, tiili tai vastaava	0,10 - 0,15	l/m ² per kerros
	Hiekkakivi, kevytbetoni tai muut imevät pinnat	0,15 - 0,20	l/m ² per kerros
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käsittelystä, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekit ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.			

Töhrysuoja ulkona Ravista tai sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Levitä StoCryl Waxia kaksi kerrosta.
HUOM! Odota kunnes ensimmäinen kerros on kuivunut, noin 1-3 tuntia. Valumat tasoitetaan siveltimellä tai telalla heti aineen levityksen aikana.

Töhrysuoja sisätiloissa Levitä suojaa-ainetta maalatuille pinnoille nukkakangaslastalla, siveltimellä, telalla tai paineruisalla nukkakangaslastan kanssa. Suojaa-ainetta levitetään kolme kerrosta.

Töhrysten poistaminen ulkona Huuhteluvälineet:
Kuumavesipaine 90-150 bar, 60-80°C.
Tai "hobby"-korkeapaine 50-90 bar, 40-50°C.

Menetelmä 1 – Normaali pinnat:
Poista töhry painepesulla 70-150 bar, kuuma vesi 60-80°C tai sovita paine ja lämpötila pinnan laadusta riippuen. Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää StoGraffiti Stripper Softia tavanomaisella tavalla. Suojaa uudelleen 2 kertaa!

Menetelmä 2 – Arat pinnat:
Ruiskuta StoGraffiti Stripper Softia. Anna vaikuttaa pinnalla pari minuuttia, huuhtele sen jälkeen kuumalla 60-80°C vedellä, 50-90 bar. Menetelmä sopii erittäin hyvin hauraille pinnoille.

Töhrysten poistaminen sisällä Maalatut pinnat:
Kostuta pinta StoGraffiti Stripper Softilla, kuivaa töhry pois valkoisella nailonliinalla (Scotchbrite) tai rievulla, pese vedellä. Jos töhryjä on paljon, pese paineella (pesuveden talteenotto).

Huokoiset pinnat:
Painepesu (pesuveden talteenotto).

Töhrysuojatun pinnan suojaus uudelleen:
Töhrysten poistamisessa poistuu yleensä myös töhrysuoja. Suojaa pinta uudelleen kahteen kertaan StoCryl Waxilla ja anna aineen kuivua käsittelykertojen välillä.

Tekninen tietolehti

StoCryl Wax

Pinta Väritön, jokseenkin huomaamaton, pinnasta riippuen. UV-valon kestävä, säänkestävä ja vettähylyvä.
HUOM! Jotkut materiaalit voivat näyttää tummemmilta tai kiiltävämmltä.

Kuivumisaika Suojaava pinta on vettähylyvä n. 2 tunnin kuluttua.
Kuiva 4 tunnin kuluttua.
Lopullinen kuivuminen 72 tunnin kuluttua.

Toimitus

Pakkaus 5 l, 25 l, 200 l, 1000 l

Varastointi

Varastointiolosuhteet Ei saa jäättyä.

Varastointiaika Alkuperäisastiassa ... (katso pakkaus) saakka.

Merkintä

Tuoteryhmä Töhrysuoja

Turvallisuus Tämä tuote on EU-asetuksen mukaan merkintävelvollinen.
Saat ensitilauksen yhteydessä EU-käyttöturvallisuustiedotteen.
Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi