

Tekninen tietolehti

StoCryl Z 110

Välipinnoite, muotoiltavissa



Ominaisuudet

Käyttö

- struktuuripinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) pienten epätasaisuuksien tasoittamiseen
- vanhojen pinnoitusten uudelleen käsittelyyn

Ominaisuudet

- erittäin hyvä tartunta alustaan
- muotoiltava
- avoin vesihöyryn diffuusiolle
- hyvät käsittelyominaisuudet

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- tuote täyttää EN 1504-2 mukaiset vaatimukset
- ei sovellu kävely- ja ajoneuvorasitukselle altistuville pinnoille
- soveltuu myös viimeistelypinnoitteeksi

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
Vedenläpäisyarvo w	EN 1062-1	< 0,05 kgm ² h	
Kiilto	EN 1062-1	G3 - himmeä	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Vaatimukset alustalle:
Alustan pitää olla kuiva ja luja eikä siinä saa olla epäpuhtauksia tai tartuntaa haittaavia aineita.
Heikot pintakerrokset ja sementtiliima on poistettava.

Kuiva korjausohjeen 2001-10 määrittämisen mukaisesti, kuitenkin betonilaadusta riippuen. Kosteuspitoisuus saa olla enintään 4 paino-% betonilaaduilla C30/37 asti ja enintään 3 paino-% betonilla C35/45, CM-mittauslaitteella mitattuna.

Esikäsittely

Alusta puhdistetaan sopivilla menetelmillä esim. hiekkapuhaltamalla tai korkeapainepesulla (> 800 bar).
Huokoset ja ontelot on avattava riittävästi.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin käyttölämpötila: +8 °C
Ylin käyttölämpötila: +30 °C

Tekninen tietolehti

StoCryl Z 110

Materiaalin valmistelu	Käyttövalmis, sekoitettava hyvin ennen käyttöä.		
Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	primer	0,3 - 0,4	kg/m²
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		
Menetelmäkuvaus	1. Alustan esikäsittely 2. Pohjustus StoCryl GW 200 tai StoCryl GQ 3. Pinnoitus StoCryl Z 110.		
Käyttötapa	Ruiskulla Siveltimeillä ja telalla, koneellisesti paineruiskulla tai Inomat XXL laitteella 1. Alustan esikäsittely 2. Pohjustus Pohjustus tehdään esim. StoCryl GW 200:lla tai StoCryl GQ:lla. Yksityiskohtaiset tiedot pohjusteista löytyvät yleiskatsauksessa Pohjusteet/tasoiheet ja tuotteen teknisessä tietolehdessä. 3. Pinnoitus StoCryl Z 110 levitetään esikäsitellylle ja pohjustetulle alustalle. Materiaalimenekki StoCryl Z 110: 0,3-0,4 kg/m² mm:n kerrospaksuutta kohden. Huomioitavaa: Materiaalin viskositeetti voi laskea voimakkaissa värisävyissä. Toinen käsittelykerta voi olla välttämätön tällaisissa tapauksissa. Odotusaika sateen- ja kosteudenkestävyydelle: +8 °C:ssa: n. 24 tunnin kuluttua +20 °C:ssa: n. 12 tunnin kuluttua +30 °C:ssa: n. 8 tunnin kuluttua		
Työvälineiden puhdistaminen	Pestävä heti käytön jälkeen vedellä, sitoutunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.		
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Suoritustasoilmoituksen/t saa StoCretecin teknisestä tietokeskuksesta. Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".		
Toimitus			
Värisävy	Valkoinen, voidaan sävyttää StoColor System mukaan		
Pakkaus	Astia		

Tekninen tietolehti

StoCryl Z 110

	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	01721-001	StoCryl Z 110 valkoinen	25 kg sanko
	01721-003	StoCryl Z 110 sävytetty	25 kg sanko
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäättyä. Suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Alkuperäisessä pakkauksessa päivämäärään ... (katso pakkaus).		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Primerointi		
Turvallisuus	Lisätietoja tuotteen käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä on esitetty käyttöturvallisuustiedotteessa. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.		
Lisätietoja			
Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.			

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi