

Tekninen tietolehti

StoDivers AF 100

Laastin jäätymissuoja

Ominaista

Käyttö

- jäätymissuojana ja veden jäätymispistettä alentavana lisäaineena tuotteille StoCrete R 40 ja StoCrete TV 304

Ominaisuudet

- yksikomponenttinen
- helppo sekoittaa ja annostella
- ei heikennä tuotteen ominaisuuksia, noudattaen suoritustasoilmoituksen arvoja
- matalaviskoosinen

Ulkonäkö

- kirkas neste

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi / testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys		1,3 g/cm ³	
pH-arvo	DIN 19261	8-9	
Kuiva-ainepitoisuus		n. 30 %	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Katso StoCrete R 40 laastin tekninen tietolehti

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja materiaalin lämpötila: +5 °C
Alin ilman lämpötila: -15 °C

Materiaalin valmistelu

Lisää StoDivers AF 100 veteen ennen StoCrete R 40 laastin lisäämistä.

Materiaalimenekki

StoDivers AF 100 annostellaan suhteessa 3,6 - 7,8 paino-% StoCrete R 40 laastin kokonaispainosta. StoCrete R 40:lle suositeltavaa vesimäärää vähennetään lisätyn StoDivers AF 100:n määrällä. 1 litra jäätymissuojaa korvaa 0,5 litraa sekoitusvettä.

Muuta

Alustan ja materiaalin lämpötila pitää olla vähintään +5 °C valun aikana, jotta StoDivers AF 100 toimii yhdessä StoCrete R 40 laastin kanssa ja luo edellytykset hyvälle tekniselle toimivuudelle.

Muista käyttää jäätymissuojaa koko kohteella, koska värimuutoksia voi tapahtua. Myös jonkin verran suolasaostumista voi esiintyä.

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista heti käytön jälkeen vedellä

Tekninen tietolehti

StoDivers AF 100

Toimitus

Pakkaus Pullo 1 litraa

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa. Suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta ja auringonvalolta

Varastointiaika Alkuperäisastiassa ... (katso pakkaus) saakka.

Merkintä

Tuoteryhmä Jäätymissuoja

Turvallisuus

Tuote on merkintävelvollisuuden alainen. Käyttöturvallisuustiedote voidaan tulostaa www.sto.fi
Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi