

Tekninen tietolehti

StoDivers BF T S

Emissiokalvon liitosnauha



Ominaisuudet

Käyttö

- saumojen tiivistämiseen
- liitoskohtien tiivistämiseen emissiokalvon asennuksessa

Ominaisuudet

- kaasutiivis
- PE-pinnoitettu alumiininauha

Alusta

Vaatimukset

StoDivers BF emissiokalvon pitää olla kestävä ja puhdas tartuntaa haittaavista aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista. Heikot pintakerrokset ja sementtiliima on poistettava.

Valmistelu

Alustan esikäsittele (StoDivers BF)
Saumat ja liitoskohdat puhdistetaan liimamassasta.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin käyttölämpötila: +10 °C
Ylin käyttölämpötila: +25 °C

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Materiaalimenekki n.

1,0 m/jm

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Menetelmäkuvaus

- Liitosnauha StoDivers BF emissiokalvon päällä
1. Alustan esikäsittele
 2. Pohjustus StoCryl CP/StoCryl GW 200 tai StoPox 452 EP
 3. Sto Flexyl + Sto Sementti I 52,5 R, 1:1 tai StoPox SK 41 (suositus mm. vastavaletuille alustoille)
 4. Asennus StoDivers BF
 5. StoDivers BF:n kiinnitys saumoihin ja liitoskohtiin StoDivers T S:llä (aikaisintaan 15 tunnin kuluttua hyvissä kuivumisolosuhteissa)
 6. Lattian tasoitus StoCrete CS BF S

Tekninen tietolehti

StoDivers BF T S

Käyttöohje

Saumojen ja liitoskohtien tiivistäminen

1. Emissiokalvon leveyden ylittävä ylimääräinen liimamassa poistetaan emissiokalvon ympäriltä.
2. Nauhan ja liitoskohdan välinen sauma pyyhitään puhtaaksi kostealla liinalla.
3. Kaikki leikkauspinnat, saumat ja ilmakuplat tiivistetään StoDivers BF T S:llä.
4. Primerointi StoCryl CP ohentamaton/käyttövalmis liuos toimitusastiassa.

Toimitus

Värisävy

Sininen

Pakkaus

Rolla 20 m (75 mm x 20 m)

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Kuivassa, ei saa jäättyä. Vältä suoraa auringonvaloa.

Varastointiaika

Alkuperäisastiassa päivämäärään ... (katso pakkaus).

Merkintä

Tuoteryhmä

Liitosnauha

Turvallisuus

Käyttöturvallisuustiedote voidaan tulostaa www.sto.fi
Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.
Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi