


Tekninen tietolehti

StoDivers EBQ

Kiihdytin tuotteelle StoPur EB 200 ja StoPur EB 400



Ominaisuudet

Käyttö • nopeuttaa StoPur EB 200 ja StoPur EB 400 parvekepinnoitteiden kovettumista

Ominaisuudet • nopeuttaa kovettumista esim. alhaisissa lämpötiloissa $\geq +10\text{ °C}$

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila Alin käyttölämpötila: $+10\text{ °C}$
Ylin käyttölämpötila: $+30\text{ °C}$

Materiaalin käyttöaika

Lisättäessä 1 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:
 $+10\text{ °C}$:ssa: n. 30 minuuttia
 $+20\text{ °C}$:ssa: n. 15 minuuttia
 $+30\text{ °C}$:ssa: n. 10 minuuttia

Lisättäessä 2 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:
 $+10\text{ °C}$:ssa: n. 20 minuuttia
 $+23\text{ °C}$:ssa: n. 10 minuuttia
 $+30\text{ °C}$:ssa: n. 5 minuuttia

Materiaalin valmistelu

StoPur EB 200 Sekoita komponentti A ja lisää sen jälkeen loput komponentista B. Sekoitetaan huolellisesti hidaskierroksisella vispiläsekoittimella (enimmillään 300 krs/min), kunnes muodostuu tasalaatuinen juovaton massa. Sekoita huolellisesti myös seinämistä ja pohjasta, jotta kovetinsosa jakautuu tasaisesti.

Lisää StoDivers EBQ. Sekoita uudelleen, sekoitusaika n. 3 minuuttia.

Kaada materiaali sekoittamisen jälkeen puhtaaseen astiaan ja sekoita vielä kerran huolellisesti.

Ei saa levittää pakkausastiasta !

Materiaalimenekki

Käyttötapa	Menekki n.	
15 kg:n pakkaus	0,1 - 0,2	l
7 kg:n pakkaus	0,05 - 0,1	l

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Tekninen tietolehti

StoDivers EBQ

Menetelmäkuvaus	Katso StoPur EB 200.
Käyttötapa	Katso StoPur EB 200. Lyhyt käsittelyaika otettava huomioon. Levitettävä heti sekoittamisen jälkeen hammaslastalla ja ilma poistetaan heti piikkitelalla. Jos lisäksi sirotetaan hiutaleita, se pitää tehdä myös heti ilmanpoiston jälkeen. Lämpötila +20 °C ja käyttämällä 1 x 100 ml StoDivers EBQ: Pölykuiva: n. 2,5 tuntia, sateenkestävä: n. 6 tuntia, kestää kävelyä: n. 10 tuntia, täysin kovettunut: n. 6 vuorokautta Lämpötila +20 °C ja käyttämällä 2 x 100 ml StoDivers EBQ: Pölykuiva: n. 2 tuntia, sateenkestävä: n. 4 tuntia, kestää kävelyä: n. 6 tuntia, täysin kovettunut: n. 3 vuorokautta
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen tuotteella StoDivers EV 100.
Toimitus	
Pakkaus	Pussi
Turvallisuus	Tämä tuote on EU-asetuksen mukaan merkintävelvollinen. Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita! Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmista, käsittelemätöntä tuotetta. Noudata ohjeita tuotetta käsitellessäsi, varastoidessasi ja hävittäessäsi.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi