

Tekninen tietolehti

StoDivers P 120

Hoitovaha lattiapinnoille, himmeä, metallisoitu



Ominaisuudet

Käyttö

- sisäkäyttöön
- lattiapinnoilla
- pääasiassa tuotteiden StoPox WB 100, StoPox WL 200, StoPur DL 200 ja StoPur WV 200 päällä
- himmeä, helppohoitoinen suojakalvo antaa lattioille yhtenäisen ja luonnollisen ulkonäön

Ominaisuudet

- pitkäaikainen ja kestävä suoja
- luistamaton suojakalvo
- helpottaa ylläpitopuhdistusta
- vähentää uusien lattiapintojen likaantumista
- helppo käyttää, lyhyt kuivumisaika
- vesiohenteinen

Ulkonäkö

- himmeä
- väritön

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- täyshimmeillä pinnoilla (esim. StoPur WV 200) vahaus parantaa kiiltoa
- ei saa käyttää jatkuvasti kosteudelle altistuvilla alueilla
- soveltuu autojen ja moottoripyörien pysäköintitilojen kunnossapitoon
- ei kestä pehmenysaineita

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-arvo		8,5	
Viskositeetti (23 °C:ssa)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaativuudet

Alustan pitää olla puhdas, tahraton sekä täysin kuiva ja kovettunut.

Tekninen tietolehti

StoDivers P 120

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila	Alin käyttölämpötila: +8 °C Ylin käyttölämpötila: +30 °C Korkein sallittu suhteellinen ilmankosteus 75 %
------------------------	--

Materiaalin käyttöaika	Kuivumisaika: +20 °C:ssa n. 30 minuuttia
-------------------------------	--

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	käsittelykerralla	0,02 - 0,05	l/m ²
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.			

Menetelmäkuvaus	1. Kovettunut StoPox/StoPur lattia alustana 2. StoDivers P 120
------------------------	---

Käyttötapa	1. Pohjustus (vanhat tai likaiset lattiapinnat) Vanhat vaha- ja hoitoainekerrokset sekä likakertymät poistetaan peruspuhdistusaineella StoDivers GR. Kun käytetään pinnoitteilla StoCryl BF 100, StoPox WL, tai StoPox WB pitää ensin testata värinkestävyys/yhteensopivuus, erityisesti erikoisvärisävyissä. Lika- ja vahakerroksesta riippuen StoDivers GR laimennetaan kylmällä vedellä suhteessa 1:4 - 1:8. Lattia pestään koneella ja sopivalla tyynyllä ja puhdistusaine- ja likaseos imuroidaan pois vedenimurilla. Lika poistetaan lattiamopilla. Lattian annetaan kuivua perusteellisesti. Toista menettely tarvittaessa useaan kertaan. Puhtaalla vedellä huuhtelua ei tarvita. Näin säästyy työaikaa. 2. Hoitoaine StoDivers P 120 Ravitele StoDivers P 120 hoitoaineastiaa hyvin ennen käyttöä. Kiillotusaine levitetään ohuesti ja tasaisesti puhtaalle ja kuivalle teollisuuslattialle. Kaada ainetta säästeliäästi ja tasaisen ohuesti lattialle, levitä se kaistoina lattiamopilla. Anna lattian kuivua hyvin (n. 20 - 30 min). Seuraava levitys tehdään poikittain edelliseen käsittelykertaan nähden. Kuivumisaikoja käsittelykertojen välillä pitää ehdottomasti noudattaa. Lattiaan kohdistuvasta rasituksesta riippuen useampi käsittelykerta voi olla tarpeen. Materiaalimenekki: n. 0,02 - 0,05 l/m², käsittelykertaa kohden Huomioitavaa: Ota huomioon: Himmeiden pinnoitteiden kuten StoPur WV 200 kiiltoastetta voidaan hieman lisätä hoitoaineella StoDivers P 120.
-------------------	--

Tekninen tietolehti

StoDivers P 120

Käsittelyn aikana on vältettävä suoraa auringonvaloa, liian korkeita lämpötiloja ja vetoisuutta.

Työvälineiden puhdistaminen Puhdistetaan vedellä.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de (Produkte/Tuotteet) sekä ohjekirjan liitteessä "Technische Merkblätter" (Tekniset tietolehdet).

Toimitus

Pakkaus Kanisteri

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa, ei saa jäätymä, suojattava suoralta auringonvalolta.

Varastointiaika Alkuperäisastiassa päivämäärään ... (katso pakkaus).

Merkintä

Tuoteryhmä Hoitoaine

Turvallisuus Lisätietoja tuotteen käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä on esitetty käyttöturvallisuustiedotteessa. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi