


Tekninen tietolehti

StoFlexyl Sementti

Erikoissementti StoFlexylille



Ominaisuudet

- Käyttö**
- ulkokäyttöön
 - StoFlexylin kanssa

- Ominaisuudet**
- erikoissementti StoFlexylille, tyyppi CEM II B-LL 42,5 R

- Ulkonäkö**
- valkosementti

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Puristuslujuus (28 vrk)	DIN EN 197-1	$\geq 42,5$ N/mm ²	
Kovettumisen alkaminen	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Venymä	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Materiaalin käyttö

- Käyttölämpötila**
- Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +30 °C

- Sekoitusuhde**
- StoFlexyl / StoFlexyl Sementti CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 paino-osaa

- Materiaalin valmistelu**
- StoFlexyl Sementti CEM II B/LL 42,5 R lisätään yllä mainitussa sekoitusuhteessa. Sekoita sekoittimella tasalaatuisiksi. Ohenna vedellä levitysnokteuteen.

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.
	eriste	3,90 kg/m ²
	liimaus	2,00 kg/m ²
	pohjustus ja kosteussuoja	0,50 kg/m ²
	verkotus	1,30 kg/m ²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekkimäärät pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

(Kaikki tiedot ilman sementtiä, sementin lisäyksellä määrä kaksinkertainen.)

Tekninen tietolehti

StoFlexyl sementti

Käyttötapa	Katso tekninen tietolehti StoFlexyl.	
Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Kuivumisaika riippuu lämpötilasta, tuulesta ja suhteellisesta ilmankosteudesta. Epäedullisissa sääolosuhteissa on käsittelyssä oleva tai vasta valmistunut julkisivupinta aina suojattava sopivilla suoja-toimenpiteillä (esim. suojaus sateelta ja auringonvalolta) Ilman ja alustan lämpötila +20 °C ja 65 % suhteellinen ilmankosteus: pinta voidaan jatkokäsitellä aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.	
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.	
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Lisää työohjeita löytyy järjestelmään liittyvässä työohjeessa.	
Toimitus		
Värisävy	Valkoinen	
Pakkaus	Säkki	
Varastointi		
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa, ei saa jäättyä.	
Asiantuntijalausunnot/hyväksynnot		
	test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl ja StoFlexyl sementin seos Paineellisen veden tunkeutumasyvyystesti standardin EN 12390-8 mukaisesti
Merkintä		
Tuoteryhmä	Sementti	
Koostumus	Valkosementti	
Turvallisuus	Tämä tuote on EU-asetuksen mukaan merkintävelvollinen. Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita! Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistusta, käsitlemätöntä tuotetta. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä pölyn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hakeudu välittömästi lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.	

Tekninen tietolehti

StoFlexyl sementti

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi