


Tekninen tietolehti

StoGold Fill

Dispersioperustainen täyteaine vettä hylkivien ja ilmatiiviiden liitosten tasoittamiseen StoGuard Meshin kanssa



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- vettä hylkivien ja ilmatiiviiden liitosten tasoitus StoGuard Meshiä käytettäessä, esim. saumat, kulmat, liittymäkohdat
- sauman enimmäisleveys: 0,8 mm

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,6 - 1,7 g/cm ³	
Vesihöyryn diffuusiovastusluku μ	EN ISO 7783	1.400 - 1.800	V2 keskinkertainen
PH-arvo		8,3	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

Alusta yleensä:

- Kiinteä, kuiva, puhdas, kestävä
- Ei tartuntaa haittaavia aineita, härmettä eikä irtonaisia kerroksia

Huomautus:

- Tarkista, että kiinnitys soveltuu alustalle.
- Kosteat tai huonosti kuivuneet alustat voivat aiheuttaa vauriota seuraavissa pintakerroksissa esim. ilmakuplien muodostumista tai halkeamia.

Esikäsittely

1. Tarkasta olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys.
2. Älä poista kiinteitä kerroksia.
3. Puhdista alusta tarvittaessa.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alustan ja ilman lämpötila:

Alin lämpötila: +5 °C

Ylin lämpötila: +30 °C

Tekninen tietolehti

StoGold Fill

Käyttötapa

Käsin, ruiskulla

1. Levyliitosten väliset saumat ja ikkunaliitosten saumat liimataan StoGuard Meshillä.
2. Saumat täytetään StoGold Fillillä.
3. StoGold Coat® levitetään tasaisesti ruiskulla tai telalla yhteen kertaan.
4. Levitetään toinen kerros StoGold Coat®ia.

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Seuraavat tekijät hidastavat kuivumista ja kovettumista ennen mahdollista jatkokäsittelyä:

- korkea ilmankosteus
- alhaiset lämpötilat
- pieni ilmanvaihto
- epäedulliset sääolosuhteet

1. Tarvittavat turvallisuustoimenpiteet on suoritettava.
2. Peitä työn alla olevat tai vasta tehdyt julkisivupinnat sadesuojalla.

Jälkikäsittely on mahdollista aikaisintaan 4 tunnin kuluttua seuraavissa olosuhteissa:

- Alustan ja ilman lämpötila: +21 °C
- Suhteellinen ilmankosteus: 50 %

Huomioitavaa:

- StoGold Fill on jatkokäsiteltävä 3 kuukauden kuluessa.

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.

Toimitus**Värisävy**

Luonnonvärinen

Pakkaus

Astia

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäätä. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.

Varastointiaika

Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti. Se selviää astiassa olevasta eränumerosta.

Eränumeron selitys:

Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko

Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026

Merkintä**Tuoteryhmä**

Tasoitemassa

Tekninen tietolehti

StoGold Fill

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi