

Tekninen tietolehti

StoJet K 300

Injektointiliimatulppa EP- ja PUR-
injektointihartseille



Ominaisuudet

Käyttö

- täyttöputki rakenteelliseen ja elastiseen halkeamien injektointiin talo- ja vesirakentamisessa
- kuivissa halkeamissa
- ohuissa rakenneosissa
- rakennusosissa joissa on tiivis raudoitus
- jännebetonissa

Alusta

Vaatimukset

Betonalusta hiotaan ja puhdistetaan halkeaman alueelta. Halkeama puhdistetaan teollisuuspölynimurilla tai puhaltamalla öljyttömällä paineilmalla.

Halkeaman, halkeaman reunojen ja sivupintojen kosteus "kuiva" EN 1504-5 mukaisesti.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Voitele teräsnaulat ja lyö ne halkeamaan. Teräsnaulojen etäisyys: rakenneosan paksuus.

Injektointitulpan liimapinta tai pohjalevy sivellään StoJet PUK:lla.
Injektointiliimatulpan kierreaukko painetaan keskitetysti rakenteen pinnassa olevaan naulaan.

Halkeama tiivistetään liiman kovettumisen jälkeen StoJet PUK:lla.

Odotusaika injektoinnin aloittamiseen: +8 °C:ssa n. 16 tuntia, +15 °C:ssa 8 tuntia, +23 °C:ssa 5 tuntia. Teräsnaulat poistetaan. Päälle ruuvataan injektointinippa.

Kulloistenkin vaatimusten mukaisesti halkeama täytetään kokonaan PUR- tai EP-injektointihartsilla.

Noudata StoJet PUK:n teknistä tietolehteä.

Sopii seuraaville täyttöaineille: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Käsittelypaine alle 60 bar.

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".

Tekninen tietolehti

StoJet K 300

Toimitus

Pakkaus Purkki

Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
01407-001	StoJet K 300	50 kpl purkki

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa.

Merkintä

Tuoteryhmä Nipat

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi