

Tekninen tietolehti

StoJet P 214

13 mm:n kanyyli EP- ja PUR-injektointihartseille



Ominaisuudet

Käyttö

- täyttöputki rakenteelliseen ja elastiseen halkeamien injektointiin talo- ja vesirakentamisessa
- kuivissa, kosteissa, märissä ja vettä johtavissa halkeamissa EN 1504-5 mukaisesti

Ominaisuudet

- tiivistää erittäin hyvin porareiän
- kaksinkertainen kumitiiviste
- säädettävä pintapaine - sopii myös vähemmän lujille betoneille

Alusta

Vaatimukset

Tiivistämistä varten betonialusta hiotaan ja puhdistetaan halkeaman alueelta. Halkeama puhdistetaan teollisuuspölynimurilla tai puhaltamalla öljyttömällä paineilmalla.

Kun tiivistetään StoJet PUK:lla, halkeaman, halkeaman reunojen ja sivupintojen kosteus pitää olla "kuiva" EN 1504-5 mukaisesti.

Materiaalin käyttö

Käyttötapa

Porareiat Ø 14 mm porataan 45° kulmassa betonipintaan halkeaman molemmille puolille.

Porareikien etäisyys halkeamasta ja halkeaman suuntaisesti: Puolet rakennusosan paksuudesta.

Injektointitulppa P 214 sijoitetaan porareikien puhdistamisen jälkeen porareikiin ja kiinnitetään kiristämällä mutteri.

Tarpeen vaatiessa halkeama pitää täyttää. Mutteri ja injektointinippa asennetaan.

Kulloistenkin vaatimusten mukaisesti halkeama täytetään kokonaan PUR- tai EP-injektointihartsilla.

Kun täyttöaine on kovettunut tulppa murretaan oletusmurtokohdasta ja yläosa poistetaan.

Sopii seuraaville täyttöaineille: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200

Käsittelypaine maks. 200 bar, noudata betonin lujuudesta määräytyvää maks. käsittelypainetta.

Tekninen tietolehti

StoJet P 214

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".

Toimitus**Pakkaus**

Laatikko

	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	14224-001	StoJet P 214	75 kpl pahvilaat.

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi kuivassa.

Merkintä**Tuoteryhmä**

Nipat

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi