

# Tekninen tietolehti

## StoPox CZ 105

Epoksisideaine, läpikuultava, vähäpäästöinen



### Ominaista

#### Käyttö

- teollisuus-, elintarviketeollisuus- ja toimistotiloihin
- pinnoitemassa ja pintamaali koneella tasoitettuun tai värillisellä kvartseilla sirotettuun pinnoitteeseen

#### Ominaisuudet

- vähäpäästöinen
- hyvä ilman poistuvuus
- hyvä kulutuskestävyys
- hyvä kemikaalien kestävyys

#### Ulkonäkö

- läpikuultava
- kiiltäväpintainen

### Tekniset tiedot

Kriteerit	Standardi/testaus menetelmä	Arvo/yksikkö	Tietoja
Kuiva-ainepitoisuus		100 %	
Omapaino		n: 1,08 g/cm <sup>3</sup>	
Viskositeetti (15 °C:ssa)		N. 700-800 cP	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai likiarvoja. Koska tuotteissamme käytetään luonnon raaka-aineita, yksittäiselle toimitukselle annetut arvot voivat hieman vaihdella ilman, että se vaikuttaa tuotteen soveltuvuuteen.

### Alusta

#### Vaatimukset

Vaatimukset alustalle: Alustan on oltava puhdas, kuiva ja siinä ei saa olla irtonaista materiaalia, sementtiliimaa, rasvaa, öljyä tai muita tartuntaa heikentäviä epäpuhtauksia. Pinnan tulee olla kuiva.

Betonin suhteellisen kosteuden tulisi olla enintään 97 %.

#### Valmistelut

Alusta valmistellaan sopivalla mekaanisella menetelmällä, kuten jyrsimällä, sinkopuhalluksella tai timanttihionnalla, jota seuraa imurointi.

### Materiaalin käyttö

#### Käyttölämpötila

Alin käyttölämpötila: Vähintään +12 °C (alusta).

#### Materiaalin käyttöaika

+20 °C:ssa n. 30 min

#### Sekoitussuhde

A-komponentti : B-komponentti = 2 : 1 paino-osaa

#### Materiaalin valmistelu

Komponentit A ja B toimitetaan sopivassa sekoitussuhteessa. Sekoita huolellisesti n. 3 minuuttia vispilällä/sekoittimella, kunnes seos on tasalaatuista ja juovatonta. Säilytä komponentteja huoneenlämmössä vuorokausi ennen käyttöä.

#### Materiaalin käyttö

Käytä kumilastaa, hammaslastaa tai telaa.

## Tekninen tietolehti

# StoPox CZ 105

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Materiaalimenekki n.	
	Koneella tasoitettu Pinnoiteseos (1 : 1 StoQuarz Comp) Pintalakka	n. 1,5 n. 0,15	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>
	Siroitettu pinnoite Pinnoiteseos (1 : 1 StoQuarz Comp) Pintalakka	n. 1,4 n. 0,75	kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup>
<b>Kuivumis-, kovettumis- ja viimeistelyaika</b>	Kuivumisaika, pölykuiva: +20 °C:ssa: n. 10-12 tuntia Kovettumisaika +20 °C:ssa: n. 7 vrk		
<b>Työvälineiden puhdistus</b>	Puhdista liuottimella StoCryl VV. Kovettunut materiaali poistetaan mekaanisesti.		

### Toimitus

**Pakkaus** 18,02 kg setti

### Varastointi

**Varastointiolosuhteet** Säilytetään kuivassa, ei saa jäätää.

**Varastointiaika** Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa (+5 °C - +25 °C).

### Merkinnät

**Turvallisuus** Tämä tuote on merkittävä voimassa olevan EU:n asetuksen mukaisesti. EU:n käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla ensimmäisen tilauksen yhteydessä. Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja hävittämistä koskevat tiedot.

### Erityisiä tietoja

Teknisen tietolehden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus varmistaa, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseensa. Huomaa, että asiakas on aina vastuussa tuotteen soveltuvuuden ja kestävyuden arvioimisesta kulloiseenkin tilanteeseen nähden. Tuotteen käyttö, jota ei ole selvästi mainittu tässä teknisessä tietolehdessä, saa tapahtua vain Sto Finexter Oy:n kanssa käydyn neuvottelun jälkeen. Ilman tällaista suostumusta tuotteen käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä pätee erityisesti, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Kun uusi tekninen tietolehti julkaistaan, aiempi lakkua olemasta voimassa. Uusin versio on saatavilla verkkosivullamme ([www.sto.fi](http://www.sto.fi)), ja on asiakkaan vastuulla varmistaa, että käytetään uusinta teknistä tietolomaketta. Sto Finexter Oy ei ole vastuussa mistään muusta kuin tässä teknisessä tietolehdessä annettujen tietojen oikeellisuudesta. Esimerkkejä asioista, joihin Sto Finexter Oy ei voi vaikuttaa, ovat varastointi, rakennus, käsittely, vaikutus muiden tuotteiden kanssa, työn laatu ja paikalliset olosuhteet. Sto Finexter Oy antaa takuun vain ABM 07 -määräysten mukaisesti toimitetuille tuotteille.

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FI - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
Sähköposti: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)

Tekninen tietolehti  
**StoPox CZ 105**

---