


Tekninen tietolehti

StoPrep Isol

Vesiohenteinen, eristävä, kationinen primer



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- sisäkäyttöön
- eristävänä pohjusteena ja primerinä dispersiomaaleille, silikaattimaaleille ja silikonihartsimaaleille sisätiloissa
- eristävänä pohjusteena ja primerinä dispersiomaaleille ja silikonihartsimaaleille ulkoalueilla
- alkalisille alustoille
- nikotiinin tahraamille alustoille
- alustoille, joissa on vesitahroja

Ominaisuudet

- erittäin hyvin eristävä
- erittäin hyvä tartunta alustaan
- eristää emäksisyyden aiheuttamia tahroja viimeistelypinnoitteessa
- eristää nikotiini-, noki-, vesitahrat
- eristää puun värjääviä ainesosia kuten ligniiniä lastulevyissä ja kipsilevyissä
- kuivuu nopeasti kationisen sideaineen vaikutuksesta
- vähentää alustan imukykyä
- parantaa tartuntaa
- mieto tuoksu

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/testaus menetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaatimukset

- Alusta yleensä:
- Kiinteä, kuiva, puhdas, kestävä
 - Rasvaton ja pölytön
 - Ei sisällä tartuntaa haittaavia aineita eikä irrallisia kerroksia

Esikäsittely

1. Alusta on tarkastettava ja arvioitava ennen materiaalin käyttöä. Tarkasta olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys.

Tekninen tietolehti

StoPrep Isol

2. Älä poista kiinteitä kerroksia.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alustan ja ilman lämpötila:
Alin lämpötila: +5 °C
Ylin lämpötila: +30 °C

Materiaalin valmistelu

1. Tuote pitää sekoittaa hyvin.
Huomautus:
Tuote on käyttövalmis. Tuotetta ei saa ohentaa.
2. Materiaalin käytössä tarvittava määrä kaadetaan puhtaaseen astiaan. Suositus:
Tuote levitetään kertakäyttötelalla ja työstetään siveltimellä.
3. Älä likaa alkuperäispakkauksessa olevaa materiaalia.
Huomautus:
- Epäpuhtaudet muuttavat materiaalin sitkeäksi eikä sitä voi enää käyttää.
- Saastunut materiaali ei ole enää varastointikelpoista.

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

Käsittelykerralla

0,10 - 0,19 l/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Menetelmäkuvaus

Pohjamaalaus:
- Tuote levitetään ohentamattomana.
- Alustan laadun ja kunnon sekä eristävän aineen voimakkuuden mukaisesti levitetään toinen maalikerros.
- Kipsilevyt ja lastulevyt voivat vaatia toisen maalikerroksen.

Pintamaalaus:
- Ston sisämaalit ja ulkomaalit

Käyttötapa

siveltimellä, telalla

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Kuivuminen:
- Tuote kuivuu fysikaalisesti veden haihtuessa.

Seuraavat tekijät vaikuttavat kuivumiseen ja kovettumiseen ennen mahdollista jatkokäsittelyä:
- korkea ilmankosteus
- alhaiset lämpötilat
- epäedulliset sääolosuhteet

Tekninen tietolehti

StoPrep Isol

Työvälineiden puhdistaminen Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.

**Ohjeet, suositukset,
erityistietoja, muuta**

Tuotetta ei saa levittää rauta- ja teräsalustoille eikä kosteille alustoille. Tuote on rajoitetusti säänkestävä eikä sitä saa altistaa vesisateelle. Tuotteen päälle on ulkokäytössä levitettävä nopeasti viimeistelypinnoite.

Kylpyhuoneissa ja saniteettitiloissa käytettäessä:

- Tuote soveltuu vain pinnoille, joiden vesieristysluokka on W0-I (vähäinen veden vaikutus).
- Veden vaikutusluokat DIN 18534-1:2017-04 ja Bundesverband der Gipsindustrie e.V. liiton ohjelehden nro 5 mukaisesti on otettava huomioon.

Toimitus

Värisävy valkoinen

Sävytys ei voi sävyttää

Varastointi

Varastointiolosuhteet

Varastointi kuivassa.
Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäättyä.

Varastointiaika

Avatut pakkaukset pitää käyttää heti.

Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti. Se selviää astiassa olevasta erän numerosta.

Erän numeron selitys:

Número 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko

esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026

Merkintä

Tuoteryhmä Primer

Koostumus

Saksalaisen VdL-ohjeen mukaisesti
polymeeridispersio
titaanidioksidi
silikaattiset täyteaineet
vesi
sakeuttamisaine
dispergoimisaine
vaahdonestoaine
varastoinnin säilöntäaineiden perustana 1,2-bentsisotiatsolin-3-oni (BIT)

Turvallisuus

Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti.
Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!
Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistusta, käsitlemätöntä tuotetta.

Tekninen tietolehti

StoPrep Isol

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. Tuote/pakkaus hävitetään käyttämällä hyväksyttyä jätteenkäsittelijää tai viemällä tuote/pakkaus kunnalliseen keräyspisteeseen.

EUH208

Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Nämä ovat säilöntäaineita.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

EUH211

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua ruiskutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi