


Tekninen tietolehti

StoPrim Fungal

Vesiohenteinen desinfiointiliuos levä- ja homesienikasvuston esikäsittelyyn



Ominaisuudet

Käyttö

- ulkokäyttöön
- sisäkäyttöön
- levä- ja/tai homesienikasvustolle altistuneiden pintojen desinfiointiin

Ominaisuudet

- desinfioiva
- tehokas vaikutus levä- ja homesienikasvustoon

Ulkonäkö

- läpikuultava

Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia

- vaikuttavat aineet ovat vesiliukoisia ja biologisesti hajoavia - viimeistelypinnoite on suositeltava
- käytä biosidituotteita varoen lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaativuudet

Alustan on oltava kuiva ja puhdistettu. Muut vaatimukset määrittävät seuraavien pinnoitteiden perusteella.

Esikäsittely

Tarkasta jo olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys. Älä poista kiinteitä kerroksia.

Takertuneet likakerrokset sekä kalkkisaostumat, levät, sienet ja sammaleet on poistettava sopivilla puhdistusmenetelmillä.

Ennen StoPrim Fungalin käyttöä esivalmistellun alustan annetaan kuivua.

Lähellä olevat rakenneosat, kasvit ja maaperä pitää suojata valumiselta ja roiskevedeltä esim. muovipeitteellä. Jätevesiä koskevia paikallisia määräyksiä on noudatettava.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +30 °C

Tekninen tietolehti

StoPrim Fungal

Materiaalin valmistelu

Ravistettava hyvin alkuperäisastiassa ennen käyttöä.
Käyttövalmis, ei saa ohentaa.

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Menekki n.

vähintään 1 kertaan imevillä alustoilla 0,30 l/m²

vähintään 1 kertaan ei imevillä alustoilla 0,15 l/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Menetelmäkuvaus

Julkisivu

Puhdistuksen, kuivumisen, desinfioinnin jälkeen pinnoitus toteutetaan kohdekohtaisesti, kuitenkin aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Voimakkaasti imeville alustoille suositellaan vettähylykivää pohjustusta ennen pinnoitteen levittämistä.

Kohdeolosuhteissa, joista tiedetään, että julkisivu on erittäin altis mikro-organismien leviämiselle, suositellaan viimeistelypinnoitteiden käyttöä levä- ja homesienitartunnan estävällä lisäaineella.

Yleisesti ei riitä suuren leviämislähteen yhteydessä, että julkisivun vesivaikutukset optimoidaan yksistään pinnoitejärjestelmällä. Veden imeytymisen vähentäminen sekä kastuvien pintojen optimoitu kuivuminen voidaan varmistaa materiaalivalinnoilla ja paremmalla rakenteellisella suojauksella, joka myötävaikuttaa julkisivun pitkäkestoiseen puhtaana pysymiseen.

Mikro-organismien pysyvää poisjääntiä ei voida taata.

Sisätilat

Pohjustus:

StoLevell In Clima: Kerrospaksuus väh. 5 mm

Väli- ja viimeistelypinnoitus:

Sto-Silikaattiperustaiset sisätuotteet, StoCalce valikoima

Tätä pinnoiterakennetta suositellaan ennaltaehkäisevän ja hidastavan vaikutuksen aikaansaamiseksi. Levä- ja/tai homesienikasvustojen pysyvää poisjääntiä ei voida taata.

Käyttötapa

Siveltimellä, telalla, paineilmaruiskulla

Käytetään kuivalla, puhdistetulla alustalla aina ohentamattomana ja voidaan levittää siveltimellä, harjalla tai myös ruiskuttamalla, esim. Inospray Duo 6 laitteella.

StoPrim Fungal levitetään yhdellä käsittelykerralla, jos levä- ja sienikasvusto on voimakasta kahdella käsittelykerralla, mieluummin märkää märälle. Alhaalta ylöspäin etenevä työjärjestys on suositeltava.

Tekninen tietolehti

StoPrim Fungal

Alustan desinfiointi onnistuu vain, kun vaikuttavan aineen pitoisuus on riittävä korkea ja se voi vaikuttaa riittävän kauan kasvustoon. (katso myös jatkokäsittelyaika)

Levityksen ja kuivumisen aikana on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

Ei voi pestä jälkeensä!

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Tuote kuivuu fysikaalisesti veden haihtuessa. Pinnoitusta jatketaan aikaisintaan 24 tunnin kuluttua (yli +10 °C:ssa / 70 % suhteellisella ilmankosteudella), kuitenkin aina vasta alustan kuivumisen jälkeen. Liian aikaisin tapahtuva tai vielä kuivumattoman alustan jatkokäsittely heikentää desinfioinnin vaikutusta ja voi aiheuttaa häiriöitä seuraavassa pinnoitekerroksessa, esim. vaahtoamista, huokosia, onteloita yms.
--	---

Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.
------------------------------------	---------------------------------------

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Käyttövalmis, ei saa ohentaa. vaikuttavat aineet ovat vesiliukoisia - pitkäaikaisvaikutusta ilman viimeistelypinnoitetta ei ole käytä biosidituotteita varoen lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä
---	--

Toimitus

Pakkaus	Kanisteri
----------------	-----------

Varastointi

Varastointiolosuhteet	Varastointi astiat tiiviisti suljettuina, ei saa jäätyä. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.
Varastointiaika	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti. Se selviää astiassa olevasta erän numerosta. Erän numeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026

Merkintä

Tuoteryhmä	Desinfiointiliuos
-------------------	-------------------

Turvallisuus	Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti. Noudata käyttöturvallisuustiedotetta! Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistaa, käsittelemätöntä tuotetta.
---------------------	---

Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.

Tekninen tietolehti

StoPrim Fungal

Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Tuote/pakkaus hävitetään käyttämällä hyväksyttyä jätteenkäsittelijää tai viemällä tuote/pakkaus kunnalliseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi