


Tekninen tietolehti

StoPrim Micro

Hieman liuotinainetta sisältävä
silikonimikroemulsioperustainen
syväpohjustuskonsentraatti



Ominaisuudet

- Käyttö**
- ulkokäyttöön
 - mineraalisille alustoille
 - vettähylykivänä pohjusteena

- Ominaisuudet**
- kiinteät mineraaliset alustat
 - erittäin vettähylykivä
 - hyvä tunkeutumiskyky alustaan
 - tasaa alustan imukykyä
 - parantaa tartuntaa

- Ulkonäkö**
- väritön

- Erikoisominaisuuksia/huomautuksia**
- ei sovellu kipsialustoille
 - tiiviste! pohjusteena käytettynä ohennetaan 1 : 10 vedellä
 - suojaa arat pinnat (lasi, marmori, maalatut ja maalattavat yms. pinnat)

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm³	
Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.			

Alusta

- Vaativuudet**
- Alustan pitää olla kiinteä, kuiva, puhdas ja kestävä sekä puhdas tartuntaa häiritsevistä aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista.

- Esikäsitteleminen**
- Tarkasta jo olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys. Älä poista kiinteitä kerroksia.
Lasi-, tiililaatta-, kaakeli-, luonnonkivipinnat sekä lakatut ja metallipinnat on suojattava. Poista roiskeet heti vedellä.

Materiaalin käyttö

- Käyttölämpötila**
- Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +30 °C

- Materiaalin käyttöaika**
- +20 °C:n lämpötilassa ja 65 %:n ilmankosteudessa n. 12 tuntia.

- Sekoitusuhde**
- StoPrim Micro/vesi = 1 : 10 pohjusteena, 1 : 4 impregnointiaineena

Tekninen tietolehti

StoPrim Micro

Materiaalin valmistelu	Ravistettava hyvin alkuperäisastiassa ennen käyttöä. Ohennettava vastaavassa sekoitussuhteessa vedellä.		
Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	per käsittelykerta pohjusteena	0,01 - 0,05	l/m²
	per käsittelykerta impregnointiaineena	0,02 - 0,10	l/m²
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		
Menetelmäkuvaus	Voimakkaasti imevillä alustoilla suositellaan useamman kerroksen levittämistä märkää märällä optimaalisen tunkeutumissyvyyden saavuttamiseksi.		
	Tartuntaongelmien välttämiseksi maalauksessa toinen käsittelykerta pitää suorittaa 7 vuorokauden sisällä.		
Käyttötapa	Siveltimellä, telalla		
	Levitetään siveltimellä tai ruiskutetaan (ota huomioon ruiskutussumu) Inomat-laitteella. Sisältää reaktiivisia silaaneja, jotka reagoivat käsittelyn jälkeen kemiallisesti ja muodostavat vettä hylkivän kerroksen. Pohjusteet eivät saa muodostaa kiiltävää kalvoa.		
Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Tuote kuivuu fysikaalisesti veden haihtuessa. Korkeampi ilmankosteus ja/tai matalampi lämpötila pidentävät kuivumisaikaa.		
	Ilman ja alustan lämpötila +20 °C ja 65 %:n ilman suhteellinen kosteus: pinta voidaan jatkokäsitellä n. 12 tunnin kuluttua.		
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.		
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Suojaa iho ja silmät käsittelyn aikana.		
	Ruiskutettaessa tai sumutettaessa pitää olla soveltuvat suojavarusteet/-vaatetus.		
Toimitus			
Värisävy	Väritön		
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Säilytettävä huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä tilassa, ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti varastointiolosuhteita noudatettaessa. Se selviää pakkauksessa olevasta eränumerosta. Eränumeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko		

Tekninen tietolehti

StoPrim Micro

Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026
Avaamisen jälkeen käytettävä heti. Epäpuhtaudet voivat lyhentää säilyvyyttä,
esim. likaisten työkalujen vuoksi.

Merkintä

Tuoteryhmä

Pohjuste

Turvallisuus

Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti.
Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!
Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistusta, käsitlemätöntä tuotetta.

Helposti syttyvä neste ja höyry. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Saattaa vahingoittaa elimiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Älä hengitä sumua. Käytä suojakäsineitä/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen vesisuihkua, alkoholinkestävää vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. Tuote/pakkaus hävitetään käyttämällä hyväksyttyä jätteenkäsittelijää tai viemällä tuote/pakkaus kunnalliseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi