


Tekninen tietolehti

StoPrim Plex

Haitta-ainetestattu, vesiohenteinen
akrylaattisyväpohjuste



Ominaisuudet

Käyttö

- ulko- ja sisäkäyttöön
- mineraalisilla ja orgaanisilla alustoilla ja pinnoitteilla
- liituuntuvien, mutta kiinteiden vanhojen maalipintojen sekä hauraiden rappauspintojen vahvistamiseen
- kipsilevyjen sekä huokoisten ja imevien alustojen imukyvyn vähentämiseen, esim. rappaus, kahitiili ja kevytbetoni

Ominaisuudet

- tasaa alustan imukykyä
- vahvistaa pintaa
- parantaa tartuntaa
- ei sisällä liuotin- eikä pehmenneaineita
- vähäpäästöinen
- TÜV SÜD - terveyteen liittyvien aineiden ja päästöjen tarkastus, säännöllinen tuote- ja prosessivalvonta (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ei aiheuta haitallisia päästöjä

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.			

Alusta

Vaativuudet

Alustan pitää olla kiinteä, kuiva, puhdas ja kestävä sekä puhdas tartuntaa haittaavista aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista.

Esikäsittely

Tarkasta jo olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys. Älä poista kiinteitä kerroksia.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +30 °C

Materiaalin valmistelu

Ravistettava hyvin alkuperäisastiassa ennen käyttöä. Voidaan ohentaa vedellä alustan imukyvyn mukaisesti kiiltäväpintaisten kohtien välttämiseksi.

Tekninen tietolehti

StoPrim Plex

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	käsittelykerralla	0,10 - 0,40	l/m²
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.			
Käyttötapa	Siveltimellä, telalla, paineilmaruiskulla Materiaali levitetään ja työstetään esim. kattoharjalla tai ruiskutetaan paineilmaruiskulla, esim. inoSPRAY. Suojaa ruiskutussumulta asianmukaisilla toimenpiteillä. Pohjusteet eivät saa muodostaa kiiltävää kalvoa.		
Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Tuote kuivuu fysikaalisesti veden haihtuessa. Korkea ilmankosteus, vähäinen ilmanvaihto ja alhainen lämpötila pidentävät kuivumisaikaa. Ilman ja alustan lämpötila +20 °C ja 65 %:n ilman suhteellinen kosteus: pinta voidaan jatkokäsitellä n. 12 tunnin kuluttua.		
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.		
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Suojaa ruiskutussumulta asianmukaisilla toimenpiteillä. Käyttö vedelle alttiilla pinnoilla: - Vesieristysluokat DIN 18534-1:2017-04 ja ohjelehden nro 5 Bundesverband der Gipsindustrie e.V. mukaisesti - Tuote soveltuu vain pinnoille, joiden vesieristysluokka on W0-I (vähäinen veden vaikutus).		
Toimitus			
Värisävy	Väritön		
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Säilytettävä huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä tilassa, ei saa jäätyä. Suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti varastointiolosuhteita noudatettaessa. Se selviää pakkauksessa olevasta eränumerosta. Eränumeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026 Avaamisen jälkeen käytettävä heti. Epäpuhtaudet voivat lyhentää säilyvyyttä, esim. likaisten työkalujen vuoksi.		

Tekninen tietolehti

StoPrim Plex

Asiantuntijalausunnot/hyväksynnot

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230704-1

StoPrim Plex (vähäpäästöinen, haitta-ainetestattu ja valvottu tuotanto)
Päästöominaisuuksien arviointi

Merkintä

Tuoteryhmä

Pohjuste

Koostumus

Saksalaisen VdL-ohjeen mukaisesti
polymeeridispersio
vesi
alkoholit
vaahdonestoaine
kostutusaine
varastoinnin säilöntäaineiden perustana BIT/ZPT
varastoinnin säilöntäaineiden perustana CIT/MIT 3:1

Turvallisuus

Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!
Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmistusta, käsitlemätöntä tuotetta.

EUH210

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

EUH208

Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni, reaktiomassa(3:1):5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-oni [EY-numero 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni [EY-numero 220-239-6]. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Nämä ovat säilöntäaineita.

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi