


Tekninen tietolehti

StoPrim Silikat

Vesiohenteinen, silikaattisyväpohjuste



Ominaisuudet

Käyttö

- ulko- ja sisäkäyttöön
- mineraalisilla alustoilla
- primerinä dispersiosilikaattipinnoitteille

Ominaisuudet

- silikaattisyväpohjuste
- vesiohenteinen
- tasaa alustan imukykyä
- vahvistaa pintaa
- parantaa tartuntaa
- hyvä tunkeutumiskyky alustaan

Ulkonäkö

- väritön

Erikoisominaisuuksia/huomautuksia

- pohjustettu pinta ei saa olla kuivana kiiltävä, tarvittaessa ohennus vedellä
- suojaa arat pinnat, esim. lasi, marmori, maalatut ja maalattavat pinnat

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.			

Alusta

Vaativuudet

Alustan pitää olla kiinteä, kuiva, puhdas ja kestävä sekä puhdas tartuntaa häiritsevistä aineista, epäpuhtauksista ja muista irrallisista kerroksista. Uuden rappauksen on annettava kuivua vähintään 14 vrk.

Esikäsittely

Tarkasta jo olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys. Älä poista kiinteitä kerroksia.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C
Ylin alustan ja ilman lämpötila: +30 °C

Materiaalin valmistelu

Materiaali on ravistettava hyvin alkuperäisastiassa ennen käyttöä. Materiaali voidaan alustan imukyvystä riippuen ohentaa vedellä sekoitussuhteeseen 1:1 asti.

Tekninen tietolehti

StoPrim Silikat

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	käsittelykerralla	0,15 - 0,60	l/m²
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		
Menetelmäkuvaus	Suositus: Tuote levitetään voimakkaasti imeville ja hiekkasirotetuille alustoille useammalla käsittelykerralla märkää märälle, jotta saavutetaan optimaalinen tunkeutumiskyky ja varmistetaan tartunta alustaan.		
Käyttötapa	Siveltimellä, telalla, paineilmaruiskulla Materiaali levitetään ja työstetään esim. kattoharjalla. Pohjusteet eivät saa muodostaa kiiltävää kalvoa.		
Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Tuote kuivuu fysikaalisesti veden haihtuessa. Korkea ilmankosteus, vähäinen ilmanvaihto ja alhainen lämpötila pidentävät kovettumis- ja kuivumisaikaa. Ilman ja alustan lämpötila +20 °C ja 65 %:n ilman suhteellinen kosteus: pinta voidaan jatkokäsitellä n. 12 tunnin kuluttua.		
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.		
Toimitus			
Värisävy	Väritön		
Pakkaus	Kanisteri		
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Säilytettävä huolellisesti suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä tilassa, ei saa jäättyä. Suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Paras laatu alkuperäispakkauksessa taataan viimeiseen käyttöpäivään asti varastointiolosuhteita noudatettaessa. Se selviää pakkauksessa olevasta eränumerosta. Eränumeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko Esimerkki: 6450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2026 Avaamisen jälkeen käytettävä heti. Epäpuhtaudet voivat lyhentää säilyvyyttä, esim. likaisten työkalujen vuoksi.		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Pohjuste		

Tekninen tietolehti

StoPrim Silikat

Koostumus	Saksalaisen VdL-ohjeen mukaisesti epäorgaaninen lisäaine polymeeridispersio vesi alifaatit stabilointiaine
Turvallisuus	Noudata käyttöturvallisuustiedotetta! Turvallisuusohjeet koskevat käyttövalmista, käsittelemätöntä tuotetta.
EUH210	Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
EUH208	Sisältää 1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Nämä ovat säilöntäaineita. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa. Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi