

Tekninen tietolehti

StoPur SD 500

Polyuretaanisideaine, pigmentoitu

Ominaista

Käyttö	• StoFloor Landscape Steindekken sideaineena • koristeellinen • luonnonkivipäällyste • ulkotiloissa
---------------	--

Ominaisuudet	• elastinen • vesitiivis • suuri kulutuskestävyys
---------------------	---

Ulkonäkö	• kiiltäväpintainen • pigmentoitu
-----------------	--

Tekniset tiedot

Kriteerit	Standardi/testaus menetelmä	Arvo/yksikkö	Tietoja
Kuiva-ainepitoisuus		100 %	
Omapaino		1,41 g/cm ³	
Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai likiarvoja. Koska tuotteissamme käytetään luonnon raaka-aineita, yksittäiselle toimitukselle annetut arvot voivat hieman vaihdella ilman, että se vaikuttaa tuotteen soveltuvuuteen.			

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila	Alin käyttölämpötila: +10 °C (alusta). Ylin käyttölämpötila: +30 °C (alusta). Suhteellinen ilmankosteus: maks. 80 % RH
------------------------	--

Materiaalin käyttöaika	+20 °C:ssa n. 30 min
-------------------------------	----------------------

Sekoitussuhde	A-komponentti : B-komponentti = 100 : 24 paino-osaa
----------------------	---

Materiaalin valmistelu	Komponentit A ja B toimitetaan sopivassa sekoitussuhteessa. Sekoita huolellisesti n. 3 minuuttia vispilällä/sekoittimella, kunnes seos on tasalaatuista ja juovatonta. Säilytä komponentteja huoneenlämmössä vuorokausi ennen käyttöä.
-------------------------------	--

Materiaalin käyttö	Levitä kumilastalla tai teräslastalla tasaiseksi kerrokseksi. Voidaan myös käyttää pinnoitteena ilman kiviainesta.
---------------------------	---

Materiaalimenekki	Kivityyppi	Sideaine kg/m ²	Luonnonkivi kg/m ²
	2-4 mm	2,0	7-8
	2-4 mm	2,1	10-12
	2-5 mm	2,2	12-14

Kuivumis-, kovettumis- ja	Jalankulku: +20 °C:ssa: 12 tuntia
----------------------------------	-----------------------------------

Tekninen tietolehti

StoPur SD 500

viimeistelyaika	Maks. kulutuksen ja kemikaalien kestävyys +20 °C:ssa: 3 vrk
Työvälineiden puhdistus	Puhdista liuottimella, esim. StoDivers EV 100 tai StoCryl VV. Kovettunut materiaali poistetaan mekaanisesti.
Toimitus	
Pakkaus	25 kg setti
Varastointi	
Varastointiolosuhteet	Säilytetään kuivassa, ei saa jäätyä.
Varastointiaika	Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa (+5 °C - +25 °C).
Merkinnät	
Turvallisuus	Tämä tuote on merkittävä voimassa olevan EU:n asetuksen mukaisesti. EU:n käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla ensimmäisen tilauksen yhteydessä. Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja hävittämistä koskevat tiedot.
Lisätietoja	
Teknisen tietolehden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus varmistaa, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseensa. Huomaa, että asiakas on aina vastuussa tuotteen soveltuvuuden ja kestävyuden arvioimisesta kulloiseenkin tilanteeseen nähden. Tuotteen käyttö, jota ei ole selvästi mainittu tässä teknisessä tietolehdessä, saa tapahtua vain Sto Finexter Oy:n kanssa käydyn neuvottelun jälkeen. Ilman tällaista suostumusta tuotteen käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä pätee erityisesti, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Kun uusi tekninen tietolehti julkaistaan, aiempi lakkaa olemasta voimassa. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme (www.sto.fi), ja on asiakkaan vastuulla varmistaa, että käytetään uusinta teknistä tietolomaketta. Sto Finexter Oy ei ole vastuussa mistään muusta kuin tässä teknisessä tietolehdessä annettujen tietojen oikeellisuudesta. Esimerkkejä asioista, joihin Sto Finexter Oy ei voi vaikuttaa, ovat varastointi, rakennus, käsittely, vaikutus muiden tuotteiden kanssa, työn laatu ja paikalliset olosuhteet	

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
Sähköposti: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi