


Tekninen tietolehti

StoPur VR 100

PUR-lakka, luistonestoa parantava, väritön



Ominaisuudet

Käyttö

- väritön pinnoitus parvekkeille ja luhtikäytävillä, joihin kohdistuu kevyttä mekaanista rasitusta (kävely)
- lattiapinnoilla

Ominaisuudet

- luistonestoa parantava
- helppohoitoinen pinnoitus sileille PUR-pinnoitteille ulkokäyttöön
- kestää ikääntymistä, UV-säteilyä ja valonkestävä
- liuotinaineeton

Ulkonäkö

- väritön
- kiiltäväpintainen

Erikoisominaisuuksia/huomautuksia

- ei sovellu ajoneuvorasitukselle altistuville pinnoille
- luistonestoa parannetaan lasikuulakarahenteen Sto Ballotinin avulla

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys	EN ISO 2811-2	1,1 g/cm ³	
Viskositeetti (23 °C:ssa)	EN ISO 3219	1.800 mPa.s	+/- 500 mPa.s 23 °C:ssa

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaativuudet

Kovettuneet PUR-pinnoitteet kuten StoPur EB 200 ja StoPur EB 400.
Vaativuudet alustalle:
Alustan pitää olla kuiva ja luja eikä siinä saa olla epäpuhtauksia tai tartuntaa haittaavia aineita. Heikot pintakerrokset ja sementtiliima on poistettava.

Alustan lämpötila suurempi kuin +10 °C ja 3 °C yli kastepistelämpötilan.
Tartuntavetolujuuden keskiarvo $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Tartuntavetolujuuden alin arvo $1,0 \text{ N/mm}^2$

Esikäsittely

Uudet polyuretaanipinnoitukset on pinnoitettava 24 tunnin sisällä kävelyrasituksen kestävyys saavuttamisesta StoPur VR 100:lla.
Pinnoilla, joille on siroteltu StoChips hiutaleita, hiutaleiden ulkonevat reunat rikotaan ja pinta imuroidaan.

Vanhon polyuretaanipinnoitteiden kestävyys pitää tarkastaa. Hiotaan kevyesti

Tekninen tietolehti

StoPur VR 100

hiomapaperilla. Pinta imuroidaan. Liuottimia kestävät, nukkaantumattomat liinat kostutetaan StoDivers EV 100:lla ja pinta pyyhitään niillä. Annetaan haihtua pinnalta ennen pinnoitusta.

Materiaalin käyttö			
Käyttölämpötila	Alin käyttölämpötila: +10 °C Ylin käyttölämpötila: +25 °C		
Materiaalin käyttöaika	+20 °C:ssa: n. 20 minuuttia Ota huomioon lyhyt käsittelyaika.		
Sekoitusuhde	Komponentti A : komponentti B = 100,0 : 82,0 paino-osaa + 30 paino-% Sto Ballotini 180 - 300 µm		
Materiaalin valmistelu	Komponenttien lämpötilan on oltava sekoitettaessa vähintään +15 °C. Komponentti A kokonaan puhtaaseen sekoitusastiaan Seos täytyy pitää liikkeessä koko ajan (puulasta) ja levittää heti pinnalle.		
Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.	
	pinnoituksena	0,15 - 0,2	kg/m ²
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.		
Menetelmäkuvaus	Olemassa oleva pinnoite: StoPur EB 200 tai StoPur EB 400 mahdollisesti hiutalesirotuksella StoChips 1 mm tai StoChips 3 mm 1. Alustan esikäsittely 2. Pinnoitus StoPur VR 100 ja Sto Ballotini 180 - 300 µm		
Käyttötapa	1. Alustan esikäsittely		
	2. Pinnoitus StoPur VR 100 ja Sto Ballotini 180 - 300 µm		
	Seos täytyy pitää liikkeessä koko ajan, jotta Sto Ballotini -lasikuulat eivät vajoa astian pohjaan, ja seosta levitetään reilusti pinnalle heti sekoittamisen jälkeen (kaatamalla). Seos levitetään jäykällä lastalla tasaisin vedoin Sto Ballotini -lasikuulien yli. Sen jälkeen pinta välittömästi telataan ristiin karkealla muotoilutelalla (muotoilutela, karkea, keltainen). Materiaalimenekki: StoPur VR 100: 150 - 200 g/m ² Sto Ballotini 180 - 300 µm: 30 paino-% (45 - 60 g/m ²)		

Tekninen tietolehti

StoPur VR 100

Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika

Sateenkestävä 2 tunnin kuluttua
Kävelynkestävä 6 tunnin kuluttua
Täysin kovettunut 7 vuorokauden kuluttua

Työvälineiden puhdistaminen

Puhdista työkalut ja työvälineet jokaisen työn keskeytyksen yhteydessä tuotteella StoDivers EV 100 .

Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta

Yleisiä käsittelyohjeita osoitteessa www.stocretec.de sekä uusimman ohjekirjan liitteestä "Tekniset tietolehdet".

Toimitus

	Tuotenumero	Merkintä	Pakkaus
	00075/002	StoPur VR 100 kombi	1 kg kombi

Varastointi**Varastointiolosuhteet**

Varastointi kuivassa, ei saa jäättyä, suojattava suoralta auringonvalolta.

Varastointiaika

Alkuperäisessä pakkauksessa päivämäärään ... (katso pakkaus).

Merkintä**Tuoteryhmä**

Pinnoite

Turvallisuus

Tämä tuote on merkitty voimassa olevan EU-asetuksen mukaisesti.
Saat ensitilauksen yhteydessä EU-käyttöturvallisuustiedotteen.
Noudata ohjeita tuotetta käsitellessäsi, varastoidessasi ja hävittäessäsi.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus.
Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.
Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi