


Tekninen tietolehti

StoSeal Band BK

Diffuusiotiivis liimanauha butylikumia,
taustapinnalla kuitukerros



Ominaisuudet

Käyttö

- sisäkäyttöön
- ilmatiiviin liitoksen tekemiseen ikkunoiden ja parvekkeiden liitossaumojen sekä verkotuslaastin ja liittyvien rakenneosien saumojen alueelle kuten esim. puupalkit ja -katot
- ilmatiiviin alustan/liitosten tekemiseen StoSilent Direct -akustiikkajärjestelmässä

Ominaisuudet

- itsekiinnittyvä
- kiinnittyy hyvin
- voidaan peittää laastilla ja maalata
- yhteensopiva akryylilasien ja polykarbonaatin kanssa
- liimapinta on suojattu keskeltä irrallisella peitepaperilla
- plastoelastinen butylikautsumassa
- voidaan erittäin helposti asentaa täysin näkymättömäksi
- rajoitettuihin UV- ja säänkestävä
- kestää -30 °C - +80 °C lämpötiloja

Muoto

- leveys: 75 mm
- rullan pituus: 10 m

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Diffuusioekvivalentti ilmakerroksen paksuus	DIN 52615	404 m	
Vesihöyryn diffuusiiovastusluku μ	DIN 52615	448.700	
Kiintoainepitoisuus		100 %	
Tartuntavoima	MEL 052	> 4 N/cm	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaativuudet

Alustan tulee olla kiinteä, kuiva, puhdas, öljytön ja rasvaton sekä kestävä, eikä siinä saa olla tartuntaa haittaavia aineita, hämmettä ja muottiöljyä.

Esikäsittely

Olemassa olevien alustojen tarttuvuus pitää tarkastaa. Tarpeen vaatiessa on mineraalinen, huokoinen ja imevä alusta, kuten betoni, laasti, käsittelemätön teräs,

Tekninen tietolehti

StoSeal Band BK

raaka puu on pohjustettava sopivalla pohjusteella (suositus pyynnöstä).

Materiaalin käyttö		
Käyttölämpötila	Alin alustan ja ilman lämpötila: +5 °C Ylin alustan ja ilman lämpötila: +35 °C	
Materiaalimenekki	Käyttötapa	Menekki n.
		1,00 m/m
	Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.	
Käyttötapa	Ikkunoiden liitossaumojen tiivistäminen: Ikkuna sijoitetaan paikoilleen, ikkunan ja seinän välinen avoin tila täytetään eristeellä. Nauha rullataan auki kelasta ja katkaistaan 5 - 10 cm ylimitalla. Suojakalvo vedetään puoleen väliin auki ja nauha (väh. 5 mm) liimataan ikkunan kehykseen. Lopuksi vedetään toisen puoliskon suojanauha irti ja kiinnitetään nauha huolellisesti rajoittuvaan alustaan. Rakenneosien liitosten tiivistäminen: Nauha rullataan auki kelasta ja katkaistaan 5 - 10 cm ylimitalla. Suojakalvo vedetään puoleen väliin auki. Sen jälkeen nauha liimataan huolellisesti sisäpuolelta eristettävään seinäpintaan rajoittuvaan rakenneosaan (esim. puupalkki/-katto). Lopuksi vedetään toisen puoliskon suojakalvo irti ja nauha liimataan seinäpintaan. On varmistettava, että nauhat menevät kulmissa päällekkäin. Alkupää kiinnittyy hyvin telalla painamalla. Nauhan kuitupäälysteinen puoli voidaan peittää tavallisella laastilla tai dispersiomaaleilla.	
Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Huolellisen asennuksen jälkeen heti jatkokäsiteltävissä.	
Ohjeet, suositukset, erityistietoja, muuta	Säilytys yli +30 °C:n lämpötilassa voi vaikeuttaa silikonipaperin irti vetämistä.	
Toimitus		
Värisävy	Yläpinta: antrasiitti, taustapinta: valkoinen	
Pakkaus	Laatikko	
Varastointi		
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa +15°C - +30°C lämpötilassa.	
Varastointiaika	12 kuukautta valmistuspäivämäärästä suljetussa alkuperäisastiassa.	
Merkintä		
Tuoteryhmä	Tarvikkeet	

Tekninen tietolehti

StoSeal Band BK

Turvallisuus

Kyseessä oleva tuote on valmiste. Käyttöturvallisuustiedotteen laadintaa REACH määräyksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II, mukaisesti ei vaadita. Lisätietoja on esitetty osoitteessa www.sto.de otsakkeen Fachhandwerker / REACH alla.

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi