

## Tekninen tietolehti

# Sto Lasikuituverkko F

Alkalinkestävä lujiteverkko



### Ominaisuudet

|              |                                                                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttö       | <ul style="list-style-type: none"><li>• ulko- ja sisäkäyttöön</li><li>• lujiteverkkona</li></ul>                                                            |
| Ominaisuudet | <ul style="list-style-type: none"><li>• hyvä vetolujuus</li><li>• pieni lämpöliike</li><li>• alkalinkestävä</li><li>• ei sisällä pehmennysaineita</li></ul> |
| Muoto        | <ul style="list-style-type: none"><li>• silmäkoko: 4 x 4 mm</li><li>• leveys: 110 cm</li></ul>                                                              |

### Tekniset tiedot

| Kriteeri                                    | Standardi/<br>testausmenetelmä | Arvo/ Yksikkö        | Viittaukset |
|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| Ominaispaino                                | ETAG 004-2013 /<br>liite C.3.1 | 165 g/m <sup>2</sup> | n.          |
| Silmäkoko                                   | ETAG 004-2013 /<br>liite C.3.3 | 4,0 mm               |             |
| Murtolujuus, perustila                      | ETAG 004 /<br>5.6.7.1.1        | > 1.750 N/50mm       |             |
| Jäännösmurtolujuus<br>vanhentamisen jälkeen | ETAG 004 /<br>5.6.7.1.2        | > 1.000 N/50mm       |             |

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

### Materiaalin käyttö

| Materiaalimenekki                                                                                                                                                                                                       | Käyttötapa      | Menekki n.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | 10 cm limittäin | 1,00 m/m <sup>2</sup> |
| Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti. |                 |                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötapa | <p>Lujiteverkko sijoitetaan verkotuslaastin yläpään kolmasosaan ja painetaan tuoreeseen verkotuslaastiin ja pinta tasoitetaan välttämällä ilmakuplien ja ryppyjen muodostumista.</p> <p>Verkko asennetaan vähintään 10 cm limittäin saumoissa, keltaiset reunanauhat ovat limitysmerkkejä.</p> <p>Sokkelin päätöskohdassa lujiteverkko leikataan Sto Sokkeliliistan alareunasta</p> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tekninen tietolehti

# Sto Lasikuituverkko F

terävällä veitsellä.

Lujiteverkko viedään tarpeen vaatiessa kulmien ja ikkunasyvennysten sisäpintojen ympäri.

Rakennuksen aukkokohtiin (ikkunat, ovet) asennetaan diagonaaliverkotus lujiteverkkopaloilla (vähimmäismitat 30 x 25 cm).

Jos verkko on leikattu esim. telinekiinnikkeiden kohdalta, pitää leikkauskohtaan lisätä ylimääräisiä lujiteverkkopaloja. Verkkoa pitää käsitellä varovasti asennuksen aikana, että se ei vahingoitu.

### Toimitus

**Värisävy** Valkoinen, merkinnät keltaisella

**Pakkaus** Rulla

### Varastointi

**Varastointiolosuhteet** Varastointi kuivassa, ei saa jäätyä. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.

### Merkintä

**Tuoteryhmä** Lujiteverkko

**Turvallisuus** Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!

### Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä [www.sto.fi](http://www.sto.fi).

Sto Finexter Oy  
Suokallionkuja 8 G  
FI - 01740 VANTAA  
Puhelin: 0201 104 728  
E-mail: [asiakaspalvelu@sto.com](mailto:asiakaspalvelu@sto.com)  
[www.sto.fi](http://www.sto.fi)