

Tekninen tietolehti

Sto Lasikuituverkko G

Alkalinkestävä lujiteverkko



Ominaista

Käyttö

- ulkokäyttöön
- vahvikeverkkona julkisivujärjestelmien verhouksissa kuten luonnonkivi, keraamiset laatat, lasimosaiikki ja klinkkeri

Ominaisuudet

- hyvä vetolujuus
- pieni lämpöliike
- erittäin alkalinkestävä
- ei sisällä pehennysaineita

Muoto

- silmäkoko: 7 x 8 mm
- leveys: 110 cm

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Ominaispaino	ETAG 004-2013 / liite C.3.1	> 210 g/m ²	
Silmäkoko	ETAG 004-2013 / liite C.3.3	7,0 mm	
Murtolujuus, perustila	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.400 N/5cm	
Jäännösmurtolujuus vanhentamisen jälkeen	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.200 N/5cm	Säilytys ETAG -liuoksessa
Jäännösmurtolujuus vanhentamisen jälkeen	Ilmoitus IFB ISSN0172-3006	> 1.300 N/5cm	Säilytys NaOH 5 % -liuoksessa

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Materiaalin käyttö

Materiaalimenekki

Käyttötapa

Materiaalimenekki n.

10 cm limittäin

1,00

m/m²

Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin koostumuksesta. Ilmoitetut menekkimäärät ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.

Käyttötapa

Lujiteverkko sijoitetaan verkotuslaastin yläpään kolmasosaan ja painetaan tuoreeseen verkotuslaastiin. Pinta tasoitetaan välttämällä ilmakuplien ja ryppyjen muodostumista.
Verkko asennetaan vähintään 10 cm limittäin saumoissa, keltaiset reunanauhat

Tekninen tietolehti

Sto Lasikuituverkko G

ovat limitysmerkkejä.

Sokkelin päättökohdassa lujiteverkko leikataan Sto Sokkelilistan alareunasta terävällä veitsellä.

Lujiteverkko viedään tarpeen vaatiessa kulmien ja ikkunasyvennysten sisäpintojen ympäri.

Rakennuksen aukkokohtiin (ikkunat, ovet) asennetaan diagonaaliverkotus lujiteverkkopaloilla (vähimmäismitat 20 x 40 cm).

Jos verkko on leikattu esim. telinekiinnikkeiden kohdalta, pitää leikkauskohtaan lisätä ylimääräisiä lujiteverkkopaloja. Verkkoa pitää käsitellä varovasti asennuksen aikana, että se ei vahingoitu.

Toimitus

Värisävy Valkoinen, merkinnät keltaisella

Pakkaus Rulla

Varastointi

Varastointiolosuhteet Varastointi kuivassa.

Asiantuntijalausunnot/hyväksynät

ETA-16/0684

StoTherm Cladding 1
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä

Merkintä

Tuoteryhmä Lujiteverkko

Turvallisuus Noudata käyttöturvallisuustiedotetta!

Lisätietoja

Tämän teknisen tietolehden tiedot on tarkoitettu tavallisen käyttötarkoituksen tai soveltuvuuden varmistamiseen ja ne perustuvat tietoihimme ja kokemukseemme. Ne eivät kuitenkaan vapauta käyttäjää omasta vastuusta tarkastaa soveltuvuus. Käyttöalueista, joita ei yksiselitteisesti mainita tässä teknisessä tietolehdessä, pitää ensin sopia Sto Finexter Oy:n kanssa. Ilman hyväksyntää käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Tämä koskee erityisesti tuotteiden käyttämistä muiden tuotteiden kanssa.

Uuden teknisen tietolehden ilmestyessä kaikki siihen asti julkaistut tekniset tietolehdet eivät ole enää päteviä. Uusin versio on saatavana Internetistä osoitteesta www.sto.fi.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FIN - 01730 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi