


Tekninen tietolehti

Sto Sokkelilaasti

Mineraalinen verkotuslaasti



Ominaisuudet

Käyttö

- ulko- ja sisäkäyttöön
- voidaan käyttää maarajassa ja sokkeleissa
- verkotuslaastina mineraalisilla alustoilla
- verkotuslaastina eristelevyillä
- ohuet verkotuslaastikerrokset

Ominaisuudet

- hyvä tarttuvuus
- säänkestävä
- hylkii vettä erittäin hyvin
- hyvä vesihöyryn läpäisevyys

Tekniset tiedot

Kriteeri	Standardi/ testausmenetelmä	Arvo/ Yksikkö	Viittaukset
Tiheys		1700 kg/cm ³	
Ilmapitoisuus		20 %	

Ilmoitetut ominaisarvot ovat keskiarvoja tai noin-arvoja. Tuotteissamme käytettävien luonnon raaka-aineiden vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat hieman poiketa ilmoitetuista arvoista. Se ei kuitenkaan vaikuta tuotteen soveltuvuuteen.

Alusta

Vaativuudet

Alustan pitää olla kiinteä, puhdas, kuiva, tasainen ja kestävä.

Esikäsittely

Tarkista jo olemassa olevien pinnoitteiden kestävyys. Älä poista kiinteitä kerroksia.

Mineraaliset pinnoitteet pohjustetaan tarvittaessa StoPrim Micro, StoPrim Silikat tai StoPrim Plex tuotteella.

Materiaalin käyttö

Käyttölämpötila

Alin käsittelyn ja alustan lämpötila: +5 °C

Sekoitusuhde

25 kg Sto Sokkelilaastia sekoitetaan 4,6 litraan vettä
(5,4 paino-osaa kuivajauhetta : 1 paino-osa vettä)
Vedentarve: 18,5 %

Materiaalin valmistelu

Kaada vesi astiaan ja lisää kuivalaasti. Sekoita huolellisesti ja anna tasaantua vähintään 5 minuuttia ennen käyttöä.

Tekninen tietolehti

Sto Sokkelilaasti

Materiaalimenekki	Käyttötapa	Materiaalimenekki n.	
	vastaa 10 mm:n laastikerrosta per m²	20,00	kg/m²
Materiaalimenekki riippuu muun muassa materiaalin käyttötavasta, alustasta ja materiaalin notkeudesta. Ilmoitetut menekit ovat vain ohjeellisia. Tarkat menekit pitää tarvittaessa selvittää kohdekohtaisesti.			
Käyttötapa	Ohutrappaus: Sto Sokkelilaasti levitetään yhtenä 6-15 mm:n paksuisena kerroksena. Laasti levitetään alustaan teräslastalla. Viimeistely tehdään muovi- tai sienihierimellä. Kuumalla ja/tai kuivalla ilmalla pintoja on jälkikasteltava. StoTherm -julkisivujärjestelmässä laasti levitetään aina kuivalle alustalle ja verkotetaan Sto Lasikuituverkolla.		
Kuivuminen, kovettuminen, viimeistelyaika	Kovettuu 4 tunnin jälkeen.		
Työvälineiden puhdistaminen	Puhdista heti käytön jälkeen vedellä.		
Toimitus			
Värisävy	Sementinharmaa		
Pakkaus	25 kg, 1000 kg		
Varastointi			
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa ja viileässä. Suojattava suoralta auringonvalolta.		
Varastointiaika	Paras laatu taataan alkuperäisastiassa enimmäissäilytysajan umpeutumispäivämäärään asti. Se selviää astiassa olevasta erän numerosta. Erän numeron selitys: Numero 1 = vuoden loppunumero, numero 2 + 3 = kalenteriviikko esimerkki: 5450013223 – säilytysaika 45. kalenteriviikon loppuun vuonna 2025		
Merkintä			
Tuoteryhmä	Mineraalinen verkotuslaasti		
Koostumus	Sementti, hiekka 0-1 mm, dispersiojauhe, hydrofobointiaine, sakeuttamisaine		
Turvallisuus	Tuote on merkintävelvollinen. Käyttöturvallisuustiedote voidaan tulostaa www.sto.fi Huomioi tuotteen käsittelyä, varastointia ja jätteenkäsittelyä koskevat ohjeet.		

Tekninen tietolehti

Sto Sokkelilaasti

Lisätietoja

Teknisen tietolehden tarkoituksena on antaa asiakkaalle mahdollisuus varmistaa, että tuote soveltuu käyttötarkoitukseensa. Huomaa, että asiakas on aina vastuussa tuotteen soveltuvuuden ja kestävyiden arvioimisesta kulloiseenkin tilanteeseen nähden. Tuotteen käyttö, jota ei ole selvästi mainittu tässä teknisessä tietolehdessä, saa tapahtua vain Sto Finexter Oy:n kanssa käydyn neuvottelun jälkeen. Ilman tällaista suostumusta tuotteen käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Tämä pätee erityisesti, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Kun uusi tekninen tietolehti julkaistaan, aiempi lakkaa olemasta voimassa. Uusin versio on saatavilla verkkosivuillamme (www.sto.fi) ja on asiakkaan vastuulla varmistaa, että käytetään uusinta teknistä tietolehteä.

Sto Finexter Oy ei ole vastuussa mistään muusta kuin tässä teknisessä tietolehdessä annettujen tietojen oikeellisuudesta. Esimerkkejä asioista, joihin Sto Finexter Oy ei voi vaikuttaa, ovat varastointi, rakennus, käsittely, vaikutus muiden tuotteiden kanssa, työn laatu ja paikalliset olosuhteet.

Sto Finexter Oy
Suokallionkuja 8 G
FI - 01740 VANTAA
Puhelin: 0201 104 728
E-mail: asiakaspalvelu@sto.com
www.sto.fi